

Tehnički list

Metylan NP Power Granulat plus

Lepak za tapete

**Karakteristike****Primena**

- Unutra
- gruba vlakna čak i na teškim podlogama, filcovi za renoviranje, reljefne tapete, vinil, strukturirane, reljefne i tekstilne tapete
- za lepljenje sa posebnim zahtevima
- specijalno za nove gipsane površine
- na zidnim i plafonskim površinama
- uređaj za tapetiranje i nanošenje na zid

Karakteristike

- visoka početna adhezija uz dobre mogućnosti korekcije
- veoma velika sposobnost prijanjanja
- visoka sigurnost
- veliki raspon
- optimalna raspodela lepka
- mogućnost doziranja
- mogućnost airless raspršivanja
- znak pogodnosti za alergičare
- mešanje sa smanjenom prašinom

Izgled

- brzo sušenje, mlečno belo/providno

Podloga**Preduslovi**

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT. StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode u zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge.

Tehnički list

Metylan NP Power Granulat plus

Slabo upijajuće podloge:
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:
Izolaciju izvršite sa StoPrep Isol-om.
StoPrep Isol je spreman za obradu i ne sme se razređivati.

Budave površine:
Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura podloge i vazduha: +10 °C

Odnos mešanja

prethodno nanošenje lepka: 1 : 20 (20 l vode po 1 kg) raspon oko 110 m²
Nanošenje na zadnjoj strani (četka, mašina): 1 : 12 (12 l vode po 1 kg) raspon oko 65 m²
Nanošenje na zid (valjak): 1 : 10 (10 l vode po 1 kg) raspon oko 45 m²

Priprema materijala

U zavisnosti od primene (prethodno nanošenje lepka, nanošenje na zadnjoj strani, nanošenje na zid), izaberite skalu na čaši za doziranje. Sipajte željenu količinu hladne vode u kantu.
Koristeći pomoćno sredstvo za doziranje, lagano izvucite potrebnu količinu lepka iz kontejnera proizvoda prema skali. Granulat sada potpuno i brzo sipajte u vodu uz snažno mešanje i nastavite da mešate oko 1 minut.
Mešajte posle oko 2 - 3 minuta i ponovo snažno promešajte nakon oko 10 - 15 minuta.

Nanošenje

lepak na zidnoj oblozi, lepak na podlozi, airless raspršivanje, primena uređajem za tapetiranje

Nanošenje na zadnjoj strani (četka ili mašina):
Četkom ili uređajem ravnomerno nanesite lepak na zadnju stranu obloga, sastavite ih i ostavite da omekšaju prema uputstvu.

Nanošenje na zid:
Dimenziono stabilni flis ne zahteva vreme namakanja i mogu se obraditi tehnologijom lepljenja na zid. Nanesite lepak na podlogu pomoću valjka sa kratim

Tehnički list

Metylan NP Power Granulat plus

vlaknima i stavite trake u još vlažni sloj lepka. Pritom treba voditi računa da sloj lepka bude dovoljno debeo.

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi:
- klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

Isporuka

Pakovanje

kanta

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti čvrsto zatvoreno, na hladnom i suvom mestu zaštićenom od mraza.

Stručno mišljenje / odobrenja

TÜV- Certificate

Metylan spezial, TG Power Granulat, NP Power granulat plus
(ispitivanje materijala - podobno za alergične osobe)
Ispitivanje materijala - podobno za alergične osobe

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Lepak za tapete

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

Metylan NP Power Granulat plus

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127