


Tehnički list

Sto-Dispersionskleber

Organska komponenta za lepljenje ravnih podloga



Karakteristike

Primena	• spolja • za lepljenje po celoj površini ploča od polistirenske tvrde pene • za drveni kompozit • za nosive, ravne, slabo upijajuće podloge, npr. ploče od gipsanih vlakana i fiber-cementne ploča
----------------	--

Karakteristike	• spreman za obradu
-----------------------	---

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Debljina vazdušnog sloja ekvivalentna difuziji	EN ISO 7783	0,87 - 1,0 m	
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	EN ISO 7783	1.200 - 2.200	
Toplotna provodljivost	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi	Podloga mora da bude čvrsta, ravna, suva, nosiva i očišćena od masti i prašine. Ako je potrebno, proverite na licu mesta da li je pričvršćivanje pogodno za podlogu. Vlažne ili nepotpuno vezane podloge mogu da oštete naknadne premaze, npr. stvaranjem mehurića, pukotina.
-------------------	---

Pripreme	Proverite prikladnost i nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze. Po potrebi očistite podlogu.
-----------------	---

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C
---------------------------	---

Priprema materijala	Materijal je nakon mešanja spreman za obradu.
----------------------------	---

Tehnički list

Sto-Dispersionskleber

Po potrebi dodati vodu da bi se podesila pravilna konzistencija materijala.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	lepljenje EPS izolacionih ploča 4x4, nazubljenje	1,00 - 1,50	kg/m²
	lepljenje EPS izolacionih ploča 6x6, nazubljenje	1,80 - 2,30	kg/m²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nanošenje	nanesite nazubljenom gletericom, mašinska Primena u vidu komponente za lepljenje: Proizvod mašinski ili ručno nanesite nazubljenom gletericom od nerđajućeg čelika. Ploče odmah utisnite u sveži sloj lepka ili ih uronite i pritisnite. Zalepite ploče celom površinom.		
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Vreme sušenja zavisi od temperature, vetra i relativne vlažnosti vazduha. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, na površini fasade koja se obrađuje ili tek izvodi uvek se moraju preduzeti odgovarajuće zaštitne mere (npr. zaštita od kiše).		
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.		
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Za dalja uputstva o primeni pogledajte uputstva za primenu datih sistema.		
Isporuka			
Nijansa boje	Bela		
Pakovanje	kanta		
Skladištenje			
Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu, zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.		
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru uz poštovanje uslova skladištenja garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Posle otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće mogu da skrate vek trajanja, npr.		

Tehnički list

Sto-Dispersionskleber

zbog zaprljanog alata.

Stručno mišljenje / odobrenja

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (Drvena gradnja - EPS i StoArmat Classic/Classic plus) Evropska tehnička ocena
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L i StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Evropska tehnička ocena
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (Drvena gradnja - MW/MW-L i StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/St Evropska tehnička ocena
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS i StoLevell Uni) Evropska tehnička ocena
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS i StoLevell Novo) Evropska tehnička ocena
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS i StoLevell Duo) Evropska tehnička ocena
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS i StoLevell FT) Evropska tehnička ocena
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (drvena gradnja - EPS i StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Evropska tehnička ocena
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (drvena gradnja - MW-L i StoLevell Uni/StoLevell Novo, učvršćivanje: pomoću tiplova) Evropska tehnička ocena

Obeležavanje

Grupa proizvoda Lepak

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
mineralna punila
voda
glikoleter
alifati
aditiv za zgušnjavanje
sredstvo za vlaženje
Sredstva za sprečavanje penušanja
konzervansi za skladištenje na bazi Bronopola (INN)
konzervansi za skladištenje na bazi 1,2-benzizotiazolin-3-ona (BIT)

Tehnički list

Sto-Dispersionskleber

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127