

Tehnički list

Sto-Fugenfüller VHF

Sredstvo za zaptivanje fuga za ventilisane fasade



Karakteristike

- Primena**
- spolja
 - za zatvaranje pojedinačnih fuga koje ne leže u ravni između nosećih ploča
 - širina fuge: 3–6 mm

- Karakteristike**
- jednokomponentni
 - žilavo elastičan
 - brzo postizanje čvrstoće
 - bez silikona
 - bez rastvarača
 - jednostavna primena

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		1,40 g/cm ³	
Otpornost na temperature		-40 - 90 °C	
Dozvoljena ukupna deformacija	DIN EN ISO 10563	≤ 7 %	
Tvrdoća po Šoru-A	DIN 53505-D/EN ISO 868	50	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

- Preduslovi**
- Podloga mora biti ravna, stabilna, suva, čista, bez eflorescencije, sredstava za razdvajanje, prašine i masnoća.

Obrada

- Temperatura obrade**
- Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +40 °C

- Vreme obrade**
- Na +23 °C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 50 % maks. 8 minuta.

- Priprema materijala**
- Spremno za primenu

Tehnički list

Sto-Fugenfüller VHF

Nanošenje

zatvorenu fugu obraditi u skladu sa konstrukcijom sistema (vidi smernicu za obradu ili program proizvoda za StoVentec R, S, C, M ili G)

Pomoću prese za patrone ravnomerno napuniti proizvod u fugu. Otvor za ventilaciju sa zadnje strane ne smanjivati ili zatvarati. Dubina punjenja fuge je jednaka debljini ploče (12 mm).

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Na +23 °C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 50 % i debljini sloja od 3,0 - 4,5 mm: potpuno očvršćavanje posle 24 h, pri debljini sloja $\geq$ 4,5 mm, potpuno očvršćavanje posle 48 h. obradivost nakon 24 h

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Sredstvo za zaptivanje fuga je obično znatno elastičnije od narednih slojeva i obloga. Ukoliko se naredni premazi prekomerno šire, može doći do pojave pukotina i tragova.

Isporuka

Nijansa boje

Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Mogućnost skladištenja 15 meseci od datuma proizvodnje.

Obeležavanje

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži Trimetoksivinilsilan. Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH211

Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon

Tehnički list

Sto-Fugenfüller VHF

savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127