Tehnički list

Sto-Fugenkitt WF

Akrilna masa za zaptivanje



Karakteristike

Primena	• spolja i unutra • za lepljenje unutrašnjih profila • za hidroizolaciju spojeva sa malo ili bez pomeranja • nije pogodno za fuge sa umerenim i velikim pokretima (npr. fuge prozorskih veza, dilatacione fuge)
Karakteristike	• plastoelastičan
Format	• kertridž od 310 ml
Specifičnosti/napomene	• Proizvod odgovara standardu EN 15651-1 • proizvod nije otporan na trajno izlaganje vodi i treba ga zaštititi premazom kada se koristi na otvorenom

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Požarne karakteristike (klasa)	EN 13501-1	E	
Specifična gustina		1,7 g/cm³	približno
Otpornost na temperature		-25 - 80 °C	
Dozvoljena ukupna deformacija		10 %	
Maksimalna širina fuga		25 mm	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi	Podloga mora biti očišćena od labavih delova, masti, prašine i ulja.
Pripreme	Uklonite prašinu, ostatke gipsa i maltera od fuga.

Tehnički list
Sto-Fugenkitt WF

Obrada	
Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C
Potrošnja	Vrsta primene — Potrošnja oko zavisno od objekta i primene Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.
Nanošenje	nanosi se pomoću kertridža, pomoću odgovarajuće prese za kertridž Širina fuge treba da bude najmanje 7,5 mm i najviše 25 mm, dubina fuge najmanje 12 mm (obično polovina širine fuge). Sto-Hinterfüllprofil u odgovarajućim dimenzijama (oko 5 mm širi od fuge) umetnuti na željenu dubinu fuge; pazite da se pri tom ne ošteti. Ubrizgajte zaptivno sredstvo ručnim ili pneumatskim pištoljem i zagladite ga alatom (špahtla za fuge) koji je navlažen vodom ili terpentinom. Proizvod se može doraditi gipsom ili bojom. Primena u kombinaciji sa StoTherm kompozitnim sistemom za toplotnu izolaciju: Širina fuge mora biti najmanje 10 mm. Bočne strane fuge premažite odgovarajućom masom za armiranje i prethodno premazati (Sto-Putzgrund, StoPrep Miral).
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	U zavisnosti od vremenskih uslova i poprečnog preseka fuge, očvršćavanje traje 1-2 nedelje.
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Zaštititi od kiše i mraza dok se ne formira košuljica (oko 30 - 60 minuta).
Isporuka	
Nijansa boje	Bela
Pakovanje	kertridž

Tehnički list
Sto-Fugenkitt WF

Skladištenje	
Uslovi skladištenja	Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza. Zaštititi od toplote i direktnog sunčevog zračenja.

Obeležavanje	
Grupa proizvoda	Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju
Sigurnost	Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene infomacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127