


Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Strong

Konfekcionirana, ojačana mrežica od staklenih vlakana



Karakteristike

Primena	• spolja • za formiranje uglova u sistemima izolacije fasada
Karakteristike	• od ojačane mrežice od staklenih vlakana
Format	• mrežasta bočna stranica: 10 x 15 cm • Dužina: 260 cm

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Težina po jedinici površine	ETAG 004 / Dodatak C 6.1	540 g/m ²	
Otpornost na kidanje u isporučenom stanju	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	4.340 N/50mm	Smer osnove
Otpornost na kidanje u isporučenom stanju	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	9.876 N/50mm	Smer pucanja
Otpornost na cepanje prema starenju	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	2.843 N/50mm	Smer osnove
Otpornost na cepanje prema starenju	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	6.586 N/50mm	Smer pucanja

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi	Lepljenje izolacionih ploča mora dovoljno da očvrstne. Za vremena sušenja i vezivanja organske komponente za lepljenje ili mineralnog lepka za lepljenje važe informacije navedene u odgovarajućem tehničkom listu. Površina izolacione ploče mora biti čista, suva, bez pomeranja, ravna i sa poravnatim ivicama.
-------------------	--

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +40 °C
---------------------------	--

Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Strong

Nanošenje

Ako je potrebno, isecite ugaonik mrežice.
Lepak za armiranje u području ivica nanosite preko cele površine u širini mrežice.
Ugradite ugaonik mrežice u gornju trećinu lepka za armiranje tako da bude na visini, u nivou i bez mehurića.
Da biste izbegli udvostručenje lepka za armiranje u oblasti uglova, ostružite višak materijala gletericom od nerđajućeg čelika.

Ako se koristi više ugaonika mrežice, spojite ih jedne sa drugim.

Za površinsko armiranje, platno postavite do ugla kako bi se obezbedilo dovoljno preklapanje.

Isporuka

Nijansa boje žuta

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Armaturna mrežica

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd

Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Strong

Telefon: +381 11 6350 127