

Tehnički list

Sto-Panzergeewebe

Ojačana armaturna mrežica



Karakteristike

Primena	• spolja • kao dodatno ojačanje • za poboljšanje otpornosti na pritisak u područjima sa rizikom od udara u sistemima fasadne izolacije
----------------	--

Karakteristike	• velika zatezna čvrstoća • otpornost na smicanje • otporan na alkalije • ne sadrži elastifikatore
-----------------------	---

Format	• Širina otvora mreže: 7,5 x 7,5 mm • Širina: 100 cm
---------------	---

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Težina po jedinici površine	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3.1	> 450 g/m ²	Veće ili jednako
Širina otvora mreže	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3.3	7,5 mm	
Otpornost na kidanje u isporučenom stanju	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 4.000 N/50mm	
Otpornost na cepanje prema starenju	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Obrada

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko
		1,00 m/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Tehnički list

Sto-Panzergebe

Nanošenje

Dodatna armatura se postavlja ispod uobičajene površinske armature.

Armaturu mrežnicu umetnuti u sveže nanetu masu za armiranje bez mehurića i nabora, a zatim poravnati.

Ne postavljati sa preklapanjem, već u nivou spoja.

Površinska armatura se nanosi mokro-na-mokro, a preko nje se postavlja armaturna mrežica iz sistema.

Na priključku sokle, armaturna mrežica se postavlja u nivou gornje ivice Sto-Sockelleiste.

Sa mrežicom se mora pažljivo postupati da bi se izbegla oštećenja za vreme primene.

Isporuka

Nijansa boje Bela

Pakovanje

rolna

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom.

Stručno mišljenje / odobrenja

ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS i StoArmat Classic plus F/M/G / StoArmat Classic plus QS F/M/G) Evropska tehnička ocena
ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (Drvna gradnja - EPS i StoArmat Classic/Classic plus) Evropska tehnička ocena
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS i StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Evropska tehnička ocena
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L i StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Evropska tehnička ocena
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (Drvna gradnja - MW/MW-L i StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/St) Evropska tehnička ocena
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L i StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Evropska tehnička ocena
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L i StoArmat Classic S1) Evropska tehnička ocena
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS i StoLevell Uni)

Tehnički list

Sto-Panzergerewebe

	Evropska tehnička ocena
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS i StoLevell Novo) Evropska tehnička ocena
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS i StoLevell Duo) Evropska tehnička ocena
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS i StoLevell Alpha) Evropska tehnička ocena
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS i StoLevell FT) Evropska tehnička ocena
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (drvena gradnja - EPS i StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Evropska tehnička ocena
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L i StoLevell Uni) Evropska tehnička ocena
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L i StoLevell Novo) Evropska tehnička ocena
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L i StoLevell FT) Evropska tehnička ocena
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L i StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Evropska tehnička ocena
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (drvena gradnja - MW-L i StoLevell Uni/StoLevell Novo, učvršćivanje: pomoću tiplova) Evropska tehnička ocena
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (Drvena gradnja - HWF i StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, učvršćivanje: pomoću tiplova) Evropska tehnička ocena
ETA-09/0267	StoTherm Resol Evropska tehnička ocena
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Evropska tehnička ocena
ETA-17/0041	StoTherm PIR Evropska tehnička ocena
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Evropska tehnička ocena
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Evropska tehnička ocena

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Armaturna mrežica

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Tehnički list

Sto-Panzergeewebe

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127