


Tehnički list

Sto-Rissfüller fein

Materijal za punjenje na bazi disperzije



Karakteristike

- Primena**
- spolja
 - za popunjavanje pukotina kao deo Sto sistema za popravku pukotina
 - za organske, mineralne i obojene podloge
 - za pukotine veličine 1-20 mm
 - ne nanositi na vlažne ili prljave površine

- Karakteristike**
- spremno za upotrebu, elastično punilo za pukotine sa izuzetno malim naknadnim skupljanjem
 - sušenje bez pucanja
 - velika bočna adhezija

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		1,7 - 1,9 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

- Preduslovi**
- Podloga mora biti čvrsta, suva, čista i nosiva, bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i mikroorganizama (kao što su alge i gljivice) i sredstava za razdvajanje.

- Pripreme**
- Proverite nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze.

Obrada

- Temperatura obrade**
- Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

- Priprema materijala**
- Spremno za primenu

- Potrošnja**
- Vrsta primene
- Potrošnja oko
- potrošnja zavisi od širine i dubine pukotine

Tehnički list

Sto-Rissfüller fein

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

jednostavna primena
Uvek proširite pukotine u vidu V-fuge (u obliku lastinog repa).
Strane pukotine premažite sa StoPrim Micro ili StoPrim Grundex.
Pukotine popunite Sto-Rissfüller-om u jednom radnom koraku i izravnajte.
Obradite dublje pukotine u 2 radna koraka.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 24 sati.

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Isporuka

Nijansa boje

prirodno bela

Pakovanje

kanta

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu, zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru uz poštovanje uslova skladištenja garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz broj šarže.
Objašnjenje broja šarže:
cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine
Posle otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće mogu da skrate vek trajanja, npr. zbog zaprljanog alata.

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Masa za izravnanje

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
silikatna punila
voda
glikoleter

Tehnički list

Sto-Rissfüller fein

konzervansi za skladištenje na bazi 1,2-benzizotiazolin-3-ona (BIT)
konzervansi za skladištenje na bazi Bronopola (INN)

Sigurnost Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127