


Tehnički list

Sto-Steinpaste

Disperzivni lepak sa ekstremno velikom čvrstoćom lepljenja



Karakteristike

- Primena**
- spolja i unutra
 - univerzalno primenljivo, npr. na iverici u sektoru montažnih kuća, na pocinkovanom limu, drvetu, stiroporu i za lepljenje profila u području akustike

- Karakteristike**
- pastozna, sa veoma velikom čvrstoćom lepljenja

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,0 - 1,2 g/cm ³	
Debljina vazdušnog sloja ekvivalentna difuziji	EN ISO 7783	1,5 - 1,6 m	
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	EN ISO 7783	5.700 - 6.400	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

- Preduslovi**
- Podloga mora da bude čvrsta, ravna, suva, nosiva, kao i očišćena od masti i prašine. Ako je potrebno, proverite na licu mesta da li je pričvršćivanje pogodno za podlogu. Vlažne, odn. nepotpuno vezane podloge mogu da oštete naknadne premaze, npr. stvaranjem mehurića i pukotina.

- Pripreme**
- Proverite prikladnost i nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze. Po potrebi očistite podlogu.

Obrada

- Temperatura obrade**
- Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

- Priprema materijala**
- Materijal je nakon mešanja spreman za obradu. Ako je potrebno, konzistencija materijala se može podesiti dodavanjem vode.

Tehnički list

Sto-Steinpaste

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		0,50 - 1,00	kg/m²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nanošenje	nanošenje, ručno Proizvod nanosite gletericom, četkom ili valjkom od nerđajućeg čelika (postupak nanošenja zavisi od namene). Što se tiče prikladnosti proizvoda, u slučaju sumnje, testovi podobnosti se moraju sprovesti na licu mesta sa odgovarajućim materijalima, prilagođenim nameravanoj upotrebi.		
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Vreme sušenja zavisi od temperature, vetra i relativne vlažnosti. Sto-Steinpaste se suši u roku od 3 sata na dobro upijajućim podlogama i preko noći na neupijajućim podlogama (karakteristika sušenja zavisi od debljine nanošenja i nameravane upotrebe). U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, na površini fasade koja se obrađuje ili tek izvodi uvek se moraju preduzeti odgovarajuće zaštitne mere (npr. zaštita od kiše).		
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.		
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Dalja uputstva o primeni naći ćete u uputstvima za primenu datog sistema.		
Isporuka			
Nijansa boje	prirodno bela		
Pakovanje	kanta		
Skladištenje			
Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja.		
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu		

Tehnički list

Sto-Steinpaste

skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Lepak

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
silikatna punila
glikoleter
voda
aditiv za zgušnjavanje
konzervansi za skladištenje na bazi Bronopola (INN)

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd

Tehnički list

Sto-Steinpaste

Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127