


Tehnički list

StoAdditiv QS

Ubrzivač sušenja na vodenoj osnovi za brzu
otpornost na kišu



Karakteristike

Primena

- spolja
- za fleksibilnu upotrebu pri velikim odstupanjima između dnevnih i noćnih temperatura
- Koristiti samo u fasadnim bojama StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoColor Crylan, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoColor Lotusan G, Lotusan, Lotusan G, StoCryl V 200

Karakteristike

- bez rastvarača
- ubrzava sušenje fasadnih boja proizvođača Sto u vlažnom i hladnom periodu godine

Format

- količina: 0,45 l

Podloga

Preduslovi

Voditi računa o specifikacijama fasadne boje.

Pripreme

Voditi računa o specifikacijama fasadne boje.

Obrada

Temperatura obrade

Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: +1 °C
Maksimalna temperatura: +20 °C

Priprema materijala

Napomene:

- Miris amonijaka! Obezbediti dovoljnu ventilaciju.
- Nositi zaštitne naočare.
- StoAdditiv QS ne mešati ručno, već ručnim mešačem.
- Zabeležiti datum mešanja. Mešavinu fasadne farbe i StoAdditiv QS utrošiti u roku od 6 nedelja.

Koristiti samo u fasadnim bojama:

- StoColor Silco
- StoColor Silco G
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl

Tehnički list

StoAdditiv QS

- StoColor X-black
- StoColor Crylan
- StoColor Lotusan® AimS
- StoColor Lotusan®
- StoColor Lotusan® G
- Lotusan®
- Lotusan® G
- StoCryl V 200

Obratiti pažnju na sledeće doziranje:

- Veličina pakovanja 5 l = 150 ml, 1/3 boce StoAdditiv QS
- Veličina pakovanja 10 l = 300 ml, 2/3 boce StoAdditiv QS
- Veličina pakovanja 15 l = 450 ml, 1 boca StoAdditiv QS
- Veličina pakovanja 25 kg = 450 ml, 1 boca StoAdditiv QS

Priprema materijala:

1. Voditi računa da poklopac StoAdditiv QS bude čvrsto zatvoren.
2. StoAdditiv QS dobro promućkati.
3. StoAdditiv QS dodati u fasadnu boju proizvođača Sto.
4. StoAdditiv QS odmah izmešati ručnim mešačem.
5. Nastaviti sa mešanjem najmanje još 1 minut, dok mešavina ne postane homogena.
6. Umešati vodu u mešavinu, tako da se dobije željena viskoznost za obradu.

Izbegavati razlike u nijansi boje: Materijal naneti na celu površinu sa StoAdditiv QS ili na celu površinu bez StoAdditiv QS.

Čišćenje alata

Sve alate odmah nakon upotrebe očistiti vodom.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Fasadne boje sa StoAdditiv QS su 6 sati nakon obrade otporne na noćni mraz do - 5 °C.

Isporuka

Nijansa boje

žućkasta

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti čvrsto zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštititi od toplote i direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet u originalnom kontejneru garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz serijski broj.
Objašnjenje serijskog broja:
cifra 1 = krajnja cifra godine, cifre 2 i 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje u 2026. godini

Tehnički list

StoAdditiv QS

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Ubrzivač sušenja

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127