

# Tehnički list

## StoAdditiv SG

Usporivač očvršćavanja za proizvode sa opcijom Stop & Go



### Karakteristike

#### Primena

- spolja
- za prekide u radu (maks. 16 sati) u proizvodima sa opcijom Stop & Go (pogledajte tehnički list)
- za StoLevell Uni, StoLevell Novo i StoLevell Duo plus (ostali proizvodi na zahtev)
- samo u kombinaciji sa StoSilo tehnikom

#### Karakteristike

- za odlaganje stvrdnjavanja mineralnih maltera za lepljenje i armiranje i lepkova za armiranje za maks. 16 sati

### Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,17 g/cm <sup>3</sup>	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

### Obrada

#### Temperatura obrade

Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C  
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

#### Odnos mešanja

prema podešenoj specifikaciji StoSilo tehnike (oko 70 ml/min)

#### Potrošnja

Vrsta primene	Potrošnja oko	
po odlaganju sa dužinom creva za malter od 40 m (20 m / prečnika 25 i 20 m / prečnika 35)	0,20 - 0,25	I

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

#### Nanošenje

Dodatna pumpa se pokreće preko creva na razvodnom ormanu, koja usisava Sto-Additiv SG iz kanistera i pumpa ga u cev za mešanje. Ukoliko malter dobije zelenkastu boju, vreme odlaganja je oko 16 sati. Dodatna pumpa za Sto-Additiv tada radi samo kada radi mešač.

## Tehnički list

---

# StoAdditiv SG

Sa pumpom za malter na silosu, levak pumpe silosa je skoro prazan.  
Pažnja: Nemojte sušiti omotač puža, jer postoji opasnost od smetnje.

Pumpa za snabdevanje silosa vrši pumpanje odloženog maltera kroz crevo za malter sve dok malter zelene boje ne izađe sa prednje strane glave za prskanje ili pištolja za lepak. Malter u crevu i cevi za mešanje se zatim odlaže oko 16 sati.

Preporučuje se čišćenje i ispiranje levka za malter na silosu uključujući sonde za nivo napunjenosti. Odloženi malter takođe može da ostane u levku pumpe oko 16 sati ako se obezbedi da u levku pumpe više nema trenutnog maltera.

Sledećeg dana se jedinica za odlaganje isključuje pomoću prekidača. Levak pumpe se puni odloženim malterom koji se još nalazi u cevi za mešanje.

Pumpa za snabdevanje silosa zatim vrši pumpanje maltera dok bezbojni, trenutni malter ne izađe na glavi za prskanje ili pištolju za lepak. Odloženi malter se sakuplja u kante i ne sme se koristiti direktno na fasadi.

Odloženi malter se zatim ručno vraća nazad u levak pumpe i meša sa trenutnim malterom iz silosa. Odnos mešanja oko 20 % (npr. pomešati količinu od 5 gleterica trenutnog maltera sa 1 gletericom odloženog maltera). Preporučljivo je koristiti samo mešani malter za radni korak lepljenja.

Kada se ne koristi Sto-Additiv SG, izvadite kanister iz silosa i zaštitite ga od zloupotrebe i mraza. Ako postoji opasnost od mraza, jedinica za odlaganje se ispušava sa prekidačem u položaju Ručno.

### Isporuka

**Nijansa boje** Zelena

### Skladištenje

**Uslovi skladištenja** Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

**Vek skladištenja** Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.  
Objašnjenje broja šarže:  
Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja  
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine  
Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

## Tehnički list

---

# StoAdditiv SG

### Obeležavanje

Grupa proizvoda

Usporivač očvršćavanja

### Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.  
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!  
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Dovodi do teškog oštećenja oka. Nositi zaštitne naočare/ zaštitu za lice. AKO  
DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,  
ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah  
pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. Sadržaj/kontejner odložiti  
u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

Može da sadrži tragove konzervansa zbog sirovina.

### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127