


Tehnički list

StoAqua 2K PU Seidenmatt

Dvokomponentni vodeni lak, satinirani mat, kao pigmentisani završni lak za gotovo sve jako opterećenje površine



Karakteristike

Primena

- spolja
- Unutra
- kao pigmentisani završni lak na skoro svim podlogama
- za naročito zahtevne površine

Karakteristike

- vreme obrade do 6 sati
- ne sadrži izocijanat
- najviša mehanička otpornost
- slabog mirisa
- otpornost na znoj ruku
- otpornost na hemikalije u skladu sa tabelom za proveru
- veoma dobra sposobnost čišćenja
- otporan na lepljenje
- veoma dobro razlivanje
- visoka otpornost na vremenske uticaje

Izgled

- svilenkasto mat u skladu sa EN 13300

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čista, suva, bez masnoća, bez odvajajućih materija i stručno obrađena.

Kao osnovni premaz za sve podloge preporučuje se StoAqua Allgrund ili StoAllgrund.

Tehnički list

StoAqua 2K PU Seidenmatt

Napomena: Novo drvo može da ispusti lignin (promena boje: sastojci drveta/žučkasto do braon) kada se koriste boje na bazi vode. Preporučujemo 2 premaza proizvodom StoPrim Isol Wood.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih podloga.
Ne uklanjajte nosive premaze.

Labave delove premaza kao i nenoseće stare premaze i slojeve treba skinuti (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima).

Obrada**Temperatura obrade**

Najniža temperatura primene i podloge: +5 °C

Odnos mešanja

komponenta A : Komponenta B = 10,0 : 1,0 zapreminskih delova

Priprema materijala

Pre uporabe mešajte najmanje 3 min.

Nanošenje

nanošenje, primena korišćenjem valjka, pomoću Airless uređaja za raspršivanje

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

vreme da se u potpunosti osuši i ne bude lepljivo: oko 1 sat može se obrađivati nakon oko 10 sati
Potpuna mehanička i hemijska opteretivost postiže se nakon oko 14 dana.

Isporuka**Nijansa boje**

Bela, getönt

Pakovanje

kutija

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.

Objašnjenje broja šarže:

Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Tehnički list

StoAqua 2K PU Seidenmatt

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Završi lak

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127