


Tehnički list

StoAqua Top In

Lazura od voska za drvo, razređuje se vodom, otvorenih pora



Karakteristike

Primena	• Unutra • za sve nosive drvene podloge • kao tankoslojna lazura za drvo na bazi voska, razrediva vodom, za zaštitu svih vrsta drveta • ne nanositi na vlažne ili prljave površine
----------------	---

Karakteristike	• bez biocida • bez zaštitnih sredstava za drvo • ne žuti • može se premazati • dobra obrada iznad visine glave • u skladu sa EN 71-3 (Bezbednost igračaka), otpornost na pljuvačku i znoj
-----------------------	---

Izgled	• srednji sjaj u skladu sa EN 13300
---------------	---

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		1,02 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi	Podloga mora biti čista, suva, bez masnoća, bez odvajajućih materija i stručno pripremljena. Drvo unutra: Novo drvo lagano obrusite i uklonite prašinu. Nanesite temeljni premaz proizvodom StoAqua Top In, međupremaz proizvodom StoAqua Top In, završni premaz proizvodom StoAqua Top In. Prvi sloj premaza nanesite razređen vodom do 3 %, kako bi se ujednačila moć upijanja podloge. Drugi premaz nanesite nerazređen.
-------------------	--

Tehnički list

StoAqua Top In

Pripreme

Proverite nosivost postojećih podloga. Ne uklanjajte nosive premaze. Labave delove premaza kao i nenoseće stare premaze i slojeve treba skinuti (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima).

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura primene i podloge: +5 °C
maksimalna temperatura obrade i podloge: +35 °C

Priprema materijala

Proizvod je podešen kao spreman za obradu, pre upotrebe dobro promešati. Razređujte vodom.

Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

po premazu

0,10 - 0,12 l/m²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

Temeljni premaz:
StoAqua Top In

Završni premaz:
StoAqua Top In

Nanošenje

nanošenje

Proizvod se nanosi ravnom četkom ili četkom za ravne površine u pravcu teksture drveta.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %:
Suvo nakon 1 sata, potpuno suvo nakon 2 sati, može se premazati nakon 4 sata. Vreme sušenja je duže na niskim temperaturama i/ili visokoj vlažnosti vazduha.

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Odlaganje:
Stvrdnuti odnosno osušeni materijal možete ukloniti zajedno s normalnim kućnim otpadom, a pritom treba da se pridržavate lokalnih zakona. Stari, nestvrdnuti materijal pomešajte sa cementom, ostavite da se stvrdne i uklonite.

Tehnički list

StoAqua Top In

Isporuka**Nijansa boje**

StoColor - RAL - nijanse boje drveta

U zavisnosti od vrste drveta, novo ili sveže obrađeno drvo svetle boje žuti u većoj ili manjoj meri usled uticaja UV zračenja, čak i u zatvorenom prostoru. Ovo žutilo se javlja i nakon tretiranja takvog drveta proizvodom StoAqua Top In u bezbojnoj ili kredasto beloj varijanti, iako sam proizvod StoAqua Top In ne žuti.

Vrsta drveta i priroda drveta u kombinaciji sa debljinom suvog filma strukture lazure utiču na nijansu lazure. Zato su moguća odstupanja od tabele nijanse boja. Probni premaz površine koju treba tretirati nijansom boje po vašem izboru daje vam apsolutnu sigurnost.

Može se tonirati

Sa maks. 1 % StoTint Aqua.

Pakovanje

kutija

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.
Objašnjenje broja šarže:
Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine
Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Lazura za drvo

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
titanijum-oksidi
voda
glikol
aditiv za površine
aditiv za zgušnjavanje
Sredstva za sprečavanje penušanja

Tehnički list

StoAqua Top In

disperzant
regulatori pH-vrednosti
konzervansi za skladištenje na bazi BIT

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona[EG br.247-500-7]i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona[EG br.220-239-6](3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127