


Tehnički list

StoAqua Top Satin

Nelepljiva lazura na bazi alkidne smole, otvorenih pora



Karakteristike

- Primena**
- spolja i unutra
 - za novo i staro drvo, za dimenzionalno stabilne i dimenzionalno nestabilne komponente
 - ne nanositi na vlažne ili prljave površine

- Karakteristike**
- velika sposobnost prodiranja
 - bez biocida
 - štiti od vlage
 - Otporno na UV zračenje zahvaljujući transparentnim oksidima gvožđa
 - podešen tako da ne kaplje
 - primena bez pruga
 - dobra svojstva renoviranja
 - vrlo otporno na vremenske uslove
 - otporan na lepljenje

- Izgled**
- srednji sjaj u skladu sa EN 13300

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		1,02 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

- Preduslovi**
- Podloga mora biti čista, suva, bez masnoća, bez odvajajućih materija i stručno pripremljena.
- Drvo spolja:
Obrusite novo, dimenzionalno stabilno i ograničeno dimenzionalno stabilno drvo, struktura premaza u skladu sa tehničkim listom BSF br. 18, sa StoPrim Protect WN, 3 sloja sa StoAqua Top Satin, ili StoThixlasur AF premazom.

Tehnički list

StoAqua Top Satin

Napomena: Prema propisima, prozori su deo spoljašnje oplata i premazani su sa svih strana kao radni komad.

Očistite stare premaze, uklonite labave delove, izbrusite sivo drvo do zdravog drveta. Naneti osnovni premaz StoPrim Protect WN, nakon toga tri puta lakirati sa StoAqua Top Satin ili StoThixlasur.

Uklanjanje/dalja obrada slojeva boje, kao što je brušenje, spaljivanje itd., može stvoriti opasnu prašinu i/ili isparenja. Radite u dobro provetrenom prostoru ili obezbedite unakrsnu ventilaciju. Nosite odgovarajuću respiratornu zaštitu ako je potrebno.

Drvo unutra:

Novo drvo lagano obrusite i uklonite prašinu. Nanesite temeljni premaz proizvodom StoAqua Top Satin, međupremaz proizvodom StoAqua Top Satin, završni premaz proizvodom StoAqua Top Satin. Prvi sloj premaza nanesite razređen vodom do 3 %, kako bi se ujednačila moć upijanja podloge. Drugi premaz nanesite nerazređen.

Pogodna je samo iverica u skladu sa DIN 68763, tip V100 / V110 G. Sadržaj vlage ne sme da pređe 12 % vlage tokom primene i upotrebe. Lepak otporan na vremenske uslove je neophodan za sve drvene kompozite.

U slučaju višeslojnih panela u skladu sa DIN 68705, lepak je otporan na vremenske uslove, ali ne i drveni kompozit u celini. Apsolutna vlažnost mora biti između 5 % i 15 % tokom obrade i tokom upotrebe. Zbog toga su ovi drveni kompoziti samo uslovno pogodni za direktno izlaganje uticajima vremenskih prilika.

Zato se ne mogu garantovati premazi bez grešaka.

Pridržavati se tehničkih listova BFS br. 3 i br. 18.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih podloga. Ne uklanjajte nosive premaze. Labave delove premaza kao i nenoseće stare premaze i slojeve treba skinuti (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima).

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura primene i podloge: +5 °C
maksimalna temperatura obrade i podloge: +35 °C

Priprema materijala

Proizvod je podešen kao spreman za obradu, pre upotrebe dobro promešati. Razređujte vodom.

Tehnički list

StoAqua Top Satin

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po premazu	0,12 - 0,17	l/m²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			
Nadogradnja slojeva	Novi i pohabani četinari: Na otvorenom impregnirati sa StoPrim Protect WN protiv plavih gljivica. Spoljašnja klima (indirektna izloženost vremenskim uslovima): 3 premaza za sve nijanse boje Klima na otvorenom I (normalna izloženost vremenskim uslovima): 3 premaza za tamne nijanse boje i 4 premaza za svetle nijanse boje Klima na otvorenom II (ekstremno izlaganje vremenskim uslovima): 3 - 4 premaza za tamne nijanse boje i 4 - 5 premaza za svetle nijanse boje		
Nanošenje	nanošenje Proizvod se nanosi ravnom četkom ili četkom za ravne površine u pravcu teksture drveta.		
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: Suvo nakon 1 sata, potpuno suvoi nakon 3,5 sati, može se premazati nakon 12 sata. Vreme sušenja je duže na niskim temperaturama i/ili visokoj vlažnosti vazduha.		
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.		
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Odlaganje: Stari, nestvrdnuti materijal pomešajte sa cementom, ostavite da se stvrdne i uklonite. Stvrdnuti odnosno osušeni materijal možete ukloniti zajedno s normalnim kućnim otpadom, a pritom treba da se pridržavate lokalnih zakona.		
Isporuka			
Nijansa boje	StoColor - RAL - nijanse boje drveta Vrsta drveta i priroda drveta u kombinaciji sa debljinom suvog filma strukture lazure utiču na nijansu lazure. Zato su moguća odstupanja od tabele nijanse boja. Probni premaz površine koju treba tretirati nijansom boje po vašem izboru daje vam apsolutnu sigurnost.		

Tehnički list

StoAqua Top Satin

Napomena:

Kada se glazura StoAqua Top Satin koristi na fasadnim pločama StoCleyer W, moguće su nijanse boje sa sledećim referentnim vrednostima svetlosti:

- koeficijent refleksije svetlosti kod organskog temeljnog maltera: maksimalno 15
- koeficijent refleksije svetlosti kod mineralnog lepka za armiranje: maksimalno 20

Može se tonirati	Sa maks. 1 % StoTint Aqua.
------------------	----------------------------

Pakovanje	kutija
-----------	--------

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
---------------------	--

Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.
------------------	---

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Lazura za drvo
-----------------	----------------

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
alkidna smola
voda
glikol
glikoleter
aditiv za zgušnjavanje
aditiv za površine
Sredstva za sprečavanje penušanja
suve materije
konzervansi za skladištenje na bazi BIT

Sigurnost	Obratiti pažnju na Bezbednosni list! Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.
-----------	--

Tehnički list

StoAqua Top Satin

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona[EG br.247-500-7]i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona[EG br.220-239-6](3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127