


Tehnički list

StoAqua Top Wood Oil

Emulzija vode u ulju za zaštitu i negu drveta u zatvorenom i na otvorenom prostoru



Karakteristike

Primena

- spolja
- Unutra
- za ograničeno dimenzionalno stabile komponente, npr žaluzine, donje strane krovnih streha
- za dimenzionalno nestabilne komponente, npr. ograde stubovi

Karakteristike

- velika sposobnost prodiranja
- bez rastvarača
- ne sadrži elastifikatore
- bez biocida
- otvorene pore
- visoka otpornost na vremenske uticaje
- nema stvaranja tankog sloja
- jednostavna nega

Izgled

- mat

Specifičnosti/napomene

- kod vodoravnih površina obezbedite da voda može da otiče
- proizvod nije pogodan za terase na otvorenom
- tropsko drvo usporava sušenje
- ako se koristi tropsko drvo, nanesite probni premaz

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Opšte napomene o podlozi:
- Čisto, suvo

Tehnički list

StoAqua Top Wood Oil

- Očišćeno od masti i prašine
- Ne sadrži supstance sa divizivnim efektom
- Pravilno pripremiti podlogu.

Pripreme

1. Proverite nosivost postojećeg premaza.
2. Ne uklanjajte nosive premaze.

Stari premazi:
PAŽNJA!

- Uklanjanje ili dalja obrada postojećih premaza, npr. brušenjem, spaljivanjem
 - Posledice: iritacija disajnih puteva
1. Proizvod treba da primenjujete samo u ventiliranim područjima.
 2. Poprečno ventilirajte prostorije u zatvorenom prostoru.
 3. Nosite zaštitnu masku.

Priprema:

1. Očistite stare premaze.
2. Uklonite sve neučvršćene sastavne delove.
3. Posivelo drvo izbrusite sve do zdravog drva.

Napomena:

- Zaoblite oštre ivice drveta.
- Svi drveni materijali su zalepljeni tako da budu otporni na vremenske uslove.

Hoblovane ili nove drvene površine:

1. Obrusiti površinu u pravcu vlakana.
2. Očistiti površinu.

Iverice:

- Pogodne su iverice u skladu sa DIN 68763, tip V100, V100 G.
- Vlažnost drva: maksimalno 12 %

Višeslojne ploče:

- Obratite pažnju na tehničke listove BFS br. 3 i br. 18.
- Vlažnost drveta: 5-15 %
- Ploče su samo delimično pogodne za direktnu izloženost uticajima vremenskih prilika.
- Kod višeslojnih ploča je samo lepak otporan na vremenske uticaje u skladu sa standardom DIN 68705.

Drvo na otvorenom prostoru:

1. Novo i istrošeno četinarsko drvo impregnirati sa StoPrim Protect BS.

Tehnički list

StoAqua Top Wood Oil

Obrada**Temperatura obrade**

Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: +10 °C
Maksimalna temperatura: +30 °C

Ne obrađujte materijal:

- pri direktnom i jakom sunčevom zračenju
- na vrućini ili zagrejanim podlogama

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu. Pre upotrebe dobro promešajte proizvod.

Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

po premazu

0,08 - 0,10

l/m²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

Drvo dva puta premazati sa StoAqua Top Wood Oil.

Nauljene površine proveravati i premazati uljem najmanje jednom godišnje.

Nanošenje

nanošenje

Obrada proizvoda:

1. Tankoslojno naneti proizvod u smeru strukture drveta. alati: ravna četka, četka za ravne površine
2. Pažljivo obrusiti drvo u smeru strukture drveta. alati: fini brusni flis

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Dorada je moguća posle 12 sati pod sledećim uslovima:

- temperatura podloge i vazduha: +20 °C
- Relativna vlažnost vazduha: 65 %
- potpuno suvo: 7 sati

Sledeći faktori produžavaju vreme sušenja i očvršćavanja:

- niska temperatura
- visoka vlažnost vazduha

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Odlaganje:

- Pridržavajte se zakonskih propisa.

Tehnički list

StoAqua Top Wood Oil

- Prazne kutije predati na reciklažu.
- Kutije sa ostacima predajte u sabirni centar za stare boje.

Isporuka**Nijansa boje**

natur,
nijansiranje prema paleti boja za lakove i lazure

Sledeći faktori mogu dovesti do odstupanja u nijansi boje:

- kvalitet drveta
- Debljina suvog sloja

Preporuka:

Nanesite probni premaz.

Pakovanje

kutija

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.

Objašnjenje broja šarže:

Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Ulje za drvo

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona[EG br.247-500-7]i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona[EG br.220-

Tehnički list

StoAqua Top Wood Oil

239-6](3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127