


Tehnički list

StoAqua Ventilack Satin

Svilenkasto sjajna boja na osnovi hibrida za zaštitu drveta u spoljnom području, razređuje se vodom, ne lepi se nakon sušenja



Karakteristike

- Primena**
- spolja
 - kao zaštitna boja za drvo

- Karakteristike**
- provetrava
 - dobro pokriva ivice
 - veoma dobro za obrezivanje
 - visoka elastičnosti
 - štiti od vlage
 - vrlo otporno na vremenske uslove
 - stabilnost tekture
 - otporan na lepljenje
 - sa kapsuliranim zaštitnim filmom

- Izgled**
- srednji sjaj u skladu sa EN 13300

- Specifičnosti/napomene**
- Postojanost boje kod nijansi boje u skladu sa tehničkim listom BSF br. 26
 - klasa: A, grupa 1-3

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		1,30 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

- Preduslovi**
- Podloga mora biti čista, suva, bez masnoća, bez odvajajućih materija i stručno pripremljena.
- Vlažnost drveta ne bi trebalo da prelazi 12 % za tvrdo drvo i 15 % za meko drvo.

Tehnički list

StoAqua Ventilack Satin

Drvo spolja:

Izbrusite novo, ograničeno normirano drvo. Struktura premaza u skladu s tehničkim listom BSF br. 18, nanosite temeljni premaz proizvodom StoPrim Protect WN i zatim tri puta premažite lakom StoAqua Ventilack ili StoVentilack AF.

Napomena: Prema propisima, prozori su deo spoljašnje oplata i premazani su sa svih strana kao radni komad.

Novo drvo može da ispusti lignin (promena boje: sastojci drveta/žučkasto do braon) kada se koriste boje na bazi vode. Preporučujemo dva sloja sredstvom StoAqua Allgrund.

Očistite stare premaze, uklonite labave delove, izbrusite sivo drvo do zdravog drveta. Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Protect WN, a zatim sa StoAqua Ventilack, StoVentilack AF ili StoThixlasur AF lakirajte tri puta.

Uklanjanje/dalja obrada slojeva boje, kao što je brušenje, spaljivanje itd., može stvoriti opasnu prašinu i/ili isparenja. Radite u dobro provetrenom prostoru ili obezbedite unakrsnu ventilaciju. Nosite odgovarajuću respiratornu zaštitu ako je potrebno.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih podloga. Ne uklanjajte nosive premaze.

Stari premazi:

Očistite i temeljno izbrusite nosive premaze lazure ili boje. Posivele i istrošene drvene površine obrusite do nosive podloge.

Drvo iz tropskih šuma četkajte mesinganom četkom, isperite sa StoFluid AF i ostavite da se dobro osuši.

Neobrađeno drvo ne sme biti izloženo vremenskim uslovima duže od 1 nedelje.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura primene i podloge: +5 °C
maksimalna temperatura obrade i podloge: +35 °C

Priprema materijala

Proizvod je podešen kao spreman za obradu, pre upotrebe dobro promešati. Razređujte vodom.

Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

po premazu

0,13 - 0,20 l/m²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Tehnički list

StoAqua Ventilack Satin

Nadogradnja slojeva

Sirovo drvo ugroženo gljivicama:
nanesite StoPrim Protect WN 1 put
nanesite StoAqua Ventilack Satin 3 puta

Staro, pohabano drvo s ostacima boje:
nanesite StoPrim Protect WN 1 put
nanesite StoAqua Ventilack Satin 3 puta

Za jako istaknute površine preporučujemo 3 premaza.
Za izolaciju materijala koje sadrže drvo napravite pripremni premaz proizvodom StoAqua Allgrund 1 do 2 puta.

Nanošenje

nanošenje, primena korišćenjem valjka, airless raspršivanje

Proizvod se nanosi četkom, valjkom ili postupkom prskanja.
Prvi premaz nanosite četkom (alatom za premaze od akrilnih vlakana).

Airless raspršivanje:
viskoznost: nerazređeno
mlaznica: 0,008" – 0,010"
pritisak: oko 150 - 180 bara

Prskanje postupkom Finecoat:
viskoznost: oko 5–10 % nerazređeno
mlaznica: srednja veličina mlaznice
pritisak: maks.

Prskanje pod visokim pritiskom vazduha:
viskoznost: oko 5–10 % nerazređeno
mlaznica: 2,0 mm
pritisak: oko 2,0 bara

Vrednosti prskanja odnose se na temperaturu materijala od oko +20 °C i relativnu vlažnost vazduha od oko 65 %.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %:
Suvo nakon 1 sata, potpuno suvo nakon 2 sati, može se premazati nakon 4 sata.
Vreme sušenja je duže na niskim temperaturama i/ili visokoj vlažnosti vazduha.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Odlaganje:
Stvrdnuti odnosno osušeni materijal možete ukloniti zajedno s normalnim kućnim otpadom, a pritom treba da se pridržavate lokalnih zakona. Stari, nestvrdnuti materijal pomešajte sa cementom, ostavite da se stvrdne i uklonite.

Tehnički list

StoAqua Ventilack Satin

Napomena:

Kod belih i svetlih boja, može doći do žutila lakirnih površina i zbog nedovoljnog izlaganja svetlosti (UV zračenje), toplote i hemijskih uticaja kao što su isparenja amonijaka iz sredstava za čišćenje, lepkova, boja ili materijala za zaptivanje. Ovo žutilo je tipično za materijal i nije nedostatak proizvoda. Dovodom svetlosti požutele površine ponovno posvetljuju.

Napomene:

Prozore i spoljna vrata uključujući unutrašnju stranu treba smatrati spoljnim elementom. to su građevinski elementi koji se, zbog male površine, u smislu tehnologije nanošenja premaza moraju premazati sa svih strana.

U slučaju mehaničkog opterećenja površine premaza kod tamnih, intenzivnih nijansi boja može se pojaviti abrazija pigmenta. Ovo ne utiče na kvalitet i funkcionalnost proizvoda. To je u skladu s najnovijim tehničkim standardima i nije razlog za reklamaciju.

Isporuka

Nijansa boje Bela, tonirana

Pakovanje kutija

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.
Objašnjenje broja šarže:
Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine
Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Zaštitna boja za drvo

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija

Tehnički list

StoAqua Ventilack Satin

alkidna smola
titanijum-oksidi
silikatna punila
voda
glikol
alkoholi
aditiv za zgušnjavanje
aditiv za površine
Sredstva za sprečavanje penušanja
pomoćno sredstvo za formiranje filma
disperzant
konzervansi za skladištenje na bazi BIT
sredstvo za zaštitu premaza na bazi IPBC/OIT

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona[EG br.247-500-7]i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona[EG br.220-239-6](3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoAqua Ventilack Satin

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127