


Tehnički list

StoArmat Classic plus F

Organska masa/lepak za armiranje, bez cementa

**Karakteristike****Primena**

- Spolja
- na mineralnim i organskim podlogama
- kao masa za armiranje/lepak za armiranje za StoTherm Classic®
- kao masa/lepak za armiranje za StoVentec fasadu
- kao masa za ujednačavanje
- kao masa za renoviranje
- nije pogodan za horizontalne ili nagnute površine koje su izložene vremenskim uslovima

Karakteristike

- lepak za armiranje u skladu sa EN 15824
- požarna karakteristika: klasa A2-s1, d0 u skladu sa EN 13501-1, nezapaljivo
- ne sadrži cement
- spreman za obradu
- veoma dobra svojstva primene
- visok nivo bezbednosti primene
- dobra sposobnost punjenja
- odlična karakteristika izvlačenja
- veoma rastegljivo
- otpornost na pukotine
- velika otpornost na mehanička opterećenja
- propusno za vodenu paru
- veoma otporan na vremenske uslove
- nije potreban pripremni premaz
- dobra mašinska obradivost

Izgled

- F: Vodeće zrno, sitnozrnasto: oko 0,7 mm

Specifičnosti/napomene

- Širenje pukotine: oko 2 %
- Čvrstoća: > 15 džula, moguće sa odgovarajućom konstrukcijom sistema.

Tehnički list

StoArmat Classic plus F

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 g/m ³	
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nizak
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	EN ISO 7783	200 - 300	(μ-vrednost)
Požarne karakteristike (klasa)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Čvrstoća prijanjanja (28 dana)	EN 15824:2017	≥ 0,3 MPa	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Opšte napomene o podlozi:

- Čvrsta, ravna, suva, nosiva
- Očišćeno od masti i prašine
- Ne sadrži sinterovane slojeve, eflorescencije i sredstva za razdvajanje

Napomena:

- Proverite da li je pričvršćivanje pogodno za podlogu.
- Vlažne ili nepotpuno vezane podloge mogu da oštete naknadne premaze, npr. stvaranjem mehurića, pukotina.

Pripreme

1. Proverite nosivost postojećeg premaza.
2. Ne uklanjajte nosive premaze.
3. Po potrebi očistite podlogu.

Obrada

Temperatura obrade

Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: +5 °C
maksimalna temperatura: +30 °C

Priprema materijala

- Materijal dobro promešati pre primene.
- Materijal je nakon mešanja spreman za obradu.
- Po potrebi dodati vodu da bi se podesila pravilna konzistencija materijala.

Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

kao masa za armiranje

4,65 - 8,50

kg/m²

po mm debljine sloja

1,55

kg/m²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije.

Tehnički list

StoArmat Classic plus F

Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

mašinska, ručno

A: primena u vidu mase za armiranje na EPS izolacionim pločama

1. Proizvod mašinski ili ručno nanosite gletericom od nerđajućeg čelika.
2. Mrežicu u potpunosti postavite u gornjoj polovini armaturnog sloja koji je još uvek vlažan. Spojevi mrežice se moraju preklapati 10 cm.

B: primena u vidu mase za armiranje na izolacionim pločama od mineralne vune

1. Proizvod mašinski ili ručno nanosite u tankom sloju gletericom od nerđajućeg čelika, čeličnom gletericom umasirajte na izolacionu ploču, a zatim ga snažno odvojite.
2. Ostavite da se osuši.
3. Proizvod mašinski ili ručno nanosite gletericom od nerđajućeg čelika.
4. Mrežicu u potpunosti postavite u gornjoj polovini armaturnog sloja koji je još uvek vlažan. Spojevi mrežice se moraju preklapati 10 cm.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Sledeći faktori odlažu vreme sušenja i očvršćavanja:

- temperatura
- vetar
- relativna vlažnost vazduha
- nepovoljni vremenski uslovi
- sunčevo zračenje
- debljina sloja

Zaštitne mere:

1. Preduzmite odgovarajuće zaštitne mere.
2. Pričvrstite zaštitu od vremenskih uslova na površinu fasade koju treba obraditi ili formirati.

Dorada je moguća najranije posle 24 sati pod sledećim uslovima:

- temperatura podloge i vazduha: +20 °C
- Relativna vlažnost vazduha: 65 %

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Dodatne informacije su navedene u uputstvima za primenu sistema.

Tehnički list

StoArmat Classic plus F

Isporuka	
Nijansa boje	Bela, u ograničenoj meri može se tonirati prema StoColor sistemu
Pakovanje	kanta
Skladištenje	
Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu, zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru uz poštovanje uslova skladištenja garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Posle otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće mogu da skrate vek trajanja, npr. zbog zaprljanog alata.
Obeležavanje	
Grupa proizvoda	Masa za izravnanje i armiranje
Sigurnost	Obratiti pažnju na Bezbednosni list! Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.
EUH210	Bezbednosni list dostupan na zahtev.
EUH208	Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EG br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EG br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju. Sprečiti dodir sa kožom i očima. Ovde se radi o konzervansima.
Posebne napomene	
Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru	

Tehnički list

StoArmat Classic plus F

podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381-63-27 27 02