# Tehnički list

# StoBrick 100-999

Keramičke klinker pločice

CE



## Karakteristike

**Primena**

- spolja
- kao fasadna obloga
- na kompozitnim sistemima za toplotnu izolaciju, ventilisanim fasadama i masivnim podlogama

**Karakteristike**

- otporna na mraz u skladu sa EN ISO 10545-12
- proizvodnja u skladu sa DIN EN 14411
- Maksimalno, za radijus pora: > 0,2 µm
- Zapremina pora: ≥ 20 mm³/g
- upijanje vode: < 6 %

**Format**

- pločica:

dužina x visina x debljina, podaci u mm:
240 x 71 x 11, oko 48 kom./m²
240 x 71 x 14, oko 48 kom./m²
240 x 52 x 14, oko 64 kom./m²
400 x 35 x 14, oko 52 kom./m²
440 x 52 x 14, oko 35 kom./m²
490 x 40 x 14, oko 38 kom./m²

- ugaona pločica (WR):

dužina / širina x visina x deblijna, dimenzije u mm:
75 / 52 x 71 x 11, oko 13 kom./m
240 / 115 x 71 x 11, oko 13 kom./m²
240 / 115 x 71 x 14, oko 13 kom./m²
240 / 115 x 52 x 14, oko 17 kom./m
240 / 115 x 40 x 14, oko 21 kom./m
240 / 115 x 35 x 14, ca. 24 Stück/m

- ugao nadvoja (SW):

dužina / širina x visina x debljina, podaci u mm:
240 / 115 x 71 x 11, oko 20 kom./m
240 / 115 x 71 x 14, oko 20 kom./m
240 / 115 x 52 x 14, oko 23 kom./m
240 / 115 x 40 x 14, oko 24 kom./m

- ostali formati na zahtev

# Tehnički list
# StoBrick 100-999

| | |
|---|---|
| **Izgled** | • površina: glatka poput celuloze, mikroskopski hrapava, ravna, hrapava, otisnuta, neravna, peskovita sa otopljenim delovima, vertikalno reljefna<br>• ivica: ravnomerna, blago zaobljena, bez izbočina, neravnomerno otisnuta, talasasta<br>• stepen sjaja: mat, svilenkasto mat |
| **Specifičnosti/napomene** | • formati po nijansi boje: vidi priručnik za planiranje |

## Tehnički podaci

| Kriterijum | Standard / pravilo ispitivanja | Vrednost/ Jedinica | Napomene |
|---|---|---|---|
| U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda. | | | |

## Podloga

**Preduslovi**

- Čvrsta, suva, čista, nosiva
- Ne sadrži sinterovane slojeve, eflorescencije i sredstva za razdvajanje
- Nemojte koristiti lagani temeljni malter.
- Udio površine za lepljenje izolacione ploče: najmanje 60 %
- Pričvršćenje tiplovima kompozitnog sistema za toplotnu izolaciju: preko tkanine

## Obrada

**Nanošenje**

Napomene:
širina fuge: 10–12 mm

Lepljenje:
- Masa za polaganje: StoColl KM
- Masa za fugovanje: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- proizvod premestite za postupak "floating-buttering"

**Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo**

Smanjite odstupanja u šarži:
- Odjednom poručite čitavu količinu koja vam je potrebna za građevinski projekt.

Ostvarite izmenu različitih boja:

- Pri polaganju klinkera i cigle pripazite na dobru mešavinu.
- Preporuka: klinker i cigle u 5 paleta mešajte međusobno. I jednobojne vrste trebaju da se mešaju.

Kocka za kaldrmu se na gradilištu seče od celih klinker opeka.

Pridržavajte se odobrenja:
- Vodite računa o nacionalni i međunarodnim odobrenjima.

Uzmite u obzir dalje informacije:
- pogledajte prikaze asortimana
- pogledajte smernice za obradu

## Isporuka

| | |
|---|---|
| **Nijansa boje** | jednobojno<br>vidi asortiman |

## Skladištenje

| | |
|---|---|
| **Uslovi skladištenja** | Skladištiti na suvom. |
| **Vek skladištenja** | Zatvoreno se može skladištiti bez ograničenja. |

## Obeležavanje

| | |
|---|---|
| **Sigurnost** | Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.<br>Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH. |

## Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene infomacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.



Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.


Tehnički list


# StoBrick 100-999

## CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm

| Sizes and dimensions | | Tolerance value |
|---|---|---|
| Length and width |  | ± 1 % to maximum ± 2 mm<br>from a length of 300 mm: +3 mm / -5 mm |
| Thickness | | ± 10 % |
| Length 1<br>Length 2<br>Width B<br>Thickness S |  | L1: 238-242 mm<br>L2: 113,85-116,15 mm<br>B: 70,3-71,7 mm<br>S: 10,8-13,2 mm |

| Straightness of sides | | Tolerance value |
|---|---|---|
| Maximum permissible tolerance |  | ± 0,5 % |
| Length 1 | | ± 1,2 mm |
| Length 2 | | ± 0,58 mm |
| Width B | | ± 0,36 mm |

| Centre curvature | | Tolerance value |
|---|---|---|
| Maximum permissible tolerance |  | ± 0,5 % |
| Diagonal D1 | | ± 1,25mm |
| Diagonal D2 | | ± 0,68 mm |



**sl.: StoBrick ugaonik NF 12 mm**



Tehnički list



# StoBrick 100-999

## CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm

| Sizes and dimensions | | Tolerance value |
|---|---|---|
| Length and width |  | ± 1 % to maximum ± 2 mm<br>from a length of 300 mm: +3 mm / -5 mm |
| Thickness | | ± 10 % |
| Length 1<br>Length 2<br>Width B<br>Thickness S |  | L1: 238-242 mm<br>L2: 113,85-116,15 mm<br>B: 51,48-52,52 mm<br>S: 10,8-13,2 mm |

| Straightness of sides | | Tolerance value |
|---|---|---|
| Maximum permissible tolerance |  | ± 0,5 % |
| Length 1 | | ± 1,2 mm |
| Length 2 | | ± 0,58 mm |
| Width B |  | ± 0,26 mm |

| Centre curvature | | Tolerance value |
|---|---|---|
| Maximum permissible tolerance |   | ± 0,5 % |
| Diagonal D1 | | ± 1,23 mm |
| Diagonal D2 | | ± 0,63 mm |

**sl.: StoBrick ugaonik DF 12 mm**

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127