


Tehnički list

StoCalce Fondo

Ekološka mineralna dekorativna masa za izravnanje na bazi kreča



Karakteristike

Primena

- Unutra
- za izradu ravnih površina kao podloge za StoCalce Marmorino i StoCalce Veneziano
- kao filcovani završni premaz
- kao podloga za StoLook Lasura i StoSil Patina
- nije pogodno za mokra područja

Karakteristike

- mineralno
- veoma dobro upravljanje vlagom
- otvoren za difuziju
- veoma propusno za vodenu paru
- doprinosi optimizaciji klime stambenog prostora
- moguće razne tehnike obrade
- veliki broj mogućnosti oblikovanja
- izjednačava podlogu
- ispitano na štetne sastojke
- ne sadrži rastvarače i elastifikatore
- nizak sadržaj VOC-a
- TÜV SÜD - Ispitivanje na zdravstveno relevantne sastojke i emisije, radovna kontrola proizvoda i procesa, kontrola radnih supstanci (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- bez supstanci koje uzrokuju fogging
- ne sadrži sredstva za konzervaciju

Izgled

- mat
- sa crnim mermernim zrnom

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite

Tehnički list

StoCalce Fondo

površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode.

Slabo upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:

Izolaciju izvršite sa StoPrep Isol Q-om.

StoPrep Isol Q je spreman za obradu i ne sme se razređivati. Materijal dobro promešati pre primene. Proizvod sadrži katjonsko vezivo i ne sme se mešati sa drugim proizvodima!

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:

Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Buđave površine:

Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura primene i podloge: +5 °C
--------------------	--

Priprema materijala	Spreman za obradu
---------------------	-------------------

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po radnom koraku	0,8 - 1,0	kg/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Nadogradnja slojeva	Temeljni premaz:
---------------------	------------------

Tehnički list

StoCalce Fondo

U zavisnosti od vrste i stanja podloge.

Međupremaz:
Ravnomerno naneti StoPrep In.

Pripremno izjednačavanje i završni premaz:
StoCalce Fondo

Različite završne obrade su moguće zahvaljujući različitim tehnikama obrade.
Mogu se zatražiti predlozi za tehnike pripreme i povezana uputstva za obradu.

mogući su dodatni premazi sa StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano, StoLook Lasura, StoLook Wax i StoSil Patina

Nanošenje ručno

Čišćenje alata Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo Sasušeni materijal ne mešati sa materijalom koji tek treba obraditi. Tokom pauza u radu površinu materijala pokriti folijom.

Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi:
- klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

Isporuka

Nijansa boje prirodno bela, može se tonirati prema StoColor sistemu
Intenzivne nijanse boje mogu na površini uzrokovati prirodnu zamućenost.

Može se tonirati Koristite samo paste za nijansiranje koje su otporne na alkaliije (npr. StoTint Aqua).

Pakovanje kanta

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.
Objašnjenje broja šarže:
Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine

Tehnički list

StoCalce Fondo

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Čuvati van domašaja dece.
Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. AKO
DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,
ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno potražiti
medicinski savet/ posmatranje. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i
vode. Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Skinuti
kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127