


Tehnički list

StoCalce Marmorino

Ekološka mineralna dekorativna masa za izravnanje na bazi kreča



Karakteristike

Primena

- Unutra
- kao efekat punila tankog sloja na ravnim podlogama
- za izradu elegantnih zidnih i plafonskih površina
- nije pogodno za mokra područja

Karakteristike

- mineralno
- ne sadrži sredstva za konzervaciju
- veoma dobro upravljanje vlagom
- otvoren za difuziju
- veoma propusno za vodenu paru
- doprinosi optimizaciji klime stambenog prostora
- moguće razne tehnike obrade
- veliki broj mogućnosti oblikovanja
- ne sadrži rastvarače i elastifikatore
- nizak sadržaj VOC-a
- bez supstanci koje uzrokuju fogging

Izgled

- glatko
- svilenkasti sjaj
- izgled mermera

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno upijajuće podloge:
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Tehnički list

StoCalce Marmorino

StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode.

Slabo upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:

Izolaciju izvršite sa StoPrep Isol Q-om.

StoPrep Isol Q je spreman za obradu i ne sme se razređivati. Materijal dobro promešati pre primene. Proizvod sadrži katjonsko vezivo i ne sme se mešati sa drugim proizvodima!

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:

Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Budave površine:

Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada		
Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C	
Priprema materijala	Spremno za primenu	
Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko
	po radnom koraku	0,2 kg/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nadogradnja slojeva	<p>Temeljni premaz: U zavisnosti od vrste i stanja podloge. Ravnomerno naneti StoLevell In AS.</p> <p>Međupremazi i završni premazi: StoCalce Marmorino</p>	

Tehnički list

StoCalce Marmorino

Različite završne obrade su moguće zahvaljujući različitim tehnikama obrade. Mogu se zatražiti predlozi za tehnike pripreme i povezana uputstva za obradu.

StoCalce Marmorino classico

Da bi se obezbedila što je moguća veća zaštita gips-ploča od nastanka pukotina, mora se obaviti izravnanje stepenom kvaliteta Q3. Nakon toga površinu na spoju tapacirati sa StoColl Tap i StoTap Pro 100 P, i celom površinom poravnati sa StoLevell In Sil ili StoLevell AS. Izbrusite površinu, temeljno uklonite prašinu i nanosite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Temeljni prelaz StoCalce Marmorino na glatkoj površini bez prašine. StoCalce Marmorino pomoću gleterice StoCalce Marmorino unakrsno naneti celom površinom.

Nakon dovoljnog sušenja (najmanje 12 sati) izbrusiti neravnine brusnim papirom gradacije 180. Da bi se izbeglo razdvajanje slojeva, pažljivo očistite prašinu od brušenja.

Parcijalno naneti još dva sloja StoCalce Marmorino pomoću gleterice StoCalce Marmorino u željenoj tehnici parcijalnog nanošenja. Mora se voditi računa da ne nastanu neravnine. Pridržavati se vremena sušenja od 12 sati.

Izvesno vreme nakon poslednjeg parcijalnog nanošenja se ivicom gleterice StoCalce Marmorino sabija površina koja je suva na dodir. Ovaj postupak treba ponavljati sve dok se ne postigne željeni stepen sjaja. Za sabijanje površina uvek treba koristiti gletericu StoCalce Marmorino. Kod novog alata ivice izbrusiti mokrim postupkom pomoću veoma finog brusnog papira. Na taj način se sprečavaju ogrebotine i oštećenja na površinama koje treba sabiti.

Radi zaštite površina od tečnih nečistoća i vlage pomoću krpe koja ne ostavlja vlakna ili sa gletericom StoCalce Marmorino naneti vosak (StoLook Wax, StoLook Wax forte). Ubrzo nakon nanošenja, površinu ispolirajte čistom krpom (ovo se može obaviti i mašinski).

StoCalce Marmorino površine se uglavnom sastoje od kreča i mermera i imaju visok kapacitet zadržavanja vode. Stoga zaštitne premaze sa voskom naneti tek nakon vremena sušenja od 2 nedelje. U suprotnom postoji opasnost od promjene boje. Ako se nanese previše voska, može doći do izbeljivanja i stvaranja zamagljenosti. Ove smetnje treba rastvoriti pomoću terpentina i ukloniti čistom vunenom krpom.

Zaštitni sloj:
StoLook Wax (po potrebi)
StoLook Wax forte (po potrebi)

Tehnički list

StoCalce Marmorino

Nanošenje ručno

Čišćenje alata Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo Sasušeni materijal ne mešati sa materijalom koji tek treba obraditi. Tokom pauza u radu površinu materijala pokriti folijom.

Preporuka: Da bi se prilikom sabijanja izbegla abrazija metala (nastanak sivih ostataka), koristite gletericu StoCalce Marmorino.

Kada se StoLook Wax forte koristi za zaštitu, diferencijalno kompaktiranje može povećati kontrast svetlo-tamno.

Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi:

- klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

Isporuka

Nijansa boje prirodno bela, može se tonirati prema StoColor sistemu, može se nijansirati sa StoLook Punto F

Pakovanje kanta

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.

Objašnjenje broja šarže:

Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Tehnički list

StoCalce Marmorino

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Čuvati van domašaja dece. Izbegavati udisanje prašine. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno potražiti medicinski savet/ posmatranje. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127