


## Tehnički list

# StoCalce Marmorino

Mineralna dekorativna masa za izravnanje na bazi kreča



### Karakteristike

#### Primena

- Unutra
- kao efekat punila tankog sloja na ravnim podlogama
- za izradu elegantnih zidnih i plafonskih površina
- nije pogodno za mokra područja

#### Karakteristike

- mineralno
- ne sadrži sredstva za konzervaciju
- veoma dobro upravljanje vlagom
- otvoren za difuziju
- veoma propusno za vodenu paru
- doprinosi optimizaciji klime stambenog prostora
- moguće razne tehnike obrade
- veliki broj mogućnosti oblikovanja
- bez supstanci koje uzrokuju fogging

#### Izgled

- glatko
- svilenkasti sjaj
- izgled mermera

### Tehnički podaci

| Kriterijum                                                                                                                                                                                                                                                   | Standard / pravilo ispitivanja | Vrednost/ Jedinica | Napomene |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|
| U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda. |                                |                    |          |

### Podloga

#### Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

#### Pripreme

Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

## Tehnički list

### StoCalce Marmorino

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode.

Slabo upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:

Izolaciju izvršite sa StoPrep Isol Q-om.

StoPrep Isol Q je spreman za obradu i ne sme se razređivati. Materijal dobro promešati pre primene. Proizvod sadrži katjonsko vezivo i ne sme se mešati sa drugim proizvodima!

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:

Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Budave površine:

Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

#### Obrada

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura obrade | Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C |
|--------------------|----------------------------------------------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Priprema materijala | Spremno za primenu |
|---------------------|--------------------|

|           |                                                                                  |               |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Potrošnja | Vrsta primene                                                                    | Potrošnja oko |                   |
|           | po radnom koraku                                                                 | 0,2           | kg/m <sup>2</sup> |
|           | Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. |               |                   |

## Tehnički list

# StoCalce Marmorino

Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

### Nadogradnja slojeva

Temeljni premaz:  
U zavisnosti od vrste i stanja podloge. Ravnomerno naneti StoLevell In AS.

Međupremazi i završni premazi:  
StoCalce Marmorino

Različite završne obrade su moguće zahvaljujući različitim tehnikama obrade. Mogu se zatražiti predlozi za tehnike pripreme i povezana uputstva za obradu.

StoCalce Marmorino classico

Da bi se obezbedila što je moguća veća zaštita gips-ploča od nastanka pukotina, mora se obaviti izravnjanje stepenom kvaliteta Q3. Nakon toga površinu na spoju tapacirati sa StoColl Tap i StoTap Pro 100 P, i celom površinom poravnati sa StoLevell In Sil ili StoLevell AS. Izbrusite površinu, temeljno uklonite prašinu i nanosite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Temeljni prelaz StoCalce Marmorino na glatkoj površini bez prašine. StoCalce Marmorino pomoću gleterice StoCalce Marmorino unakrsno naneti celom površinom.

Nakon dovoljnog sušenja (najmanje 12 sati) izbrusiti neravnine brusnim papirom gradacije 180. Da bi se izbeglo razdvajanje slojeva, pažljivo očistite prašinu od brušenja.

Parcijalno naneti još dva sloja StoCalce Marmorino pomoću gleterice StoCalce Marmorino u željenoj tehnici parcijalnog nanošenja. Mora se voditi računa da ne nastanu neravnine. Pridržavati se vremena sušenja od 12 sati.

Izvesno vreme nakon poslednjeg parcijalnog nanošenja se ivicom gleterice StoCalce Marmorino sabija površina koja je suva na dodir. Ovaj postupak treba ponavljati sve dok se ne postigne željeni stepen sjaja. Za sabijanje površina uvek treba koristiti gletericu StoCalce Marmorino. Kod novog alata ivice izbrusiti mokrim postupkom pomoću veoma finog brusnog papira. Na taj način se sprečavaju ogrebotine i oštećenja na površinama koje treba sabiti.

Radi zaštite površina od tečnih nečistoća i vlage pomoću krpe koja ne ostavlja vlakna ili sa gletericom StoCalce Marmorino naneti vosak (StoLook Wax, StoLook Wax forte). Ubrzo nakon nanošenja, površinu ispolirajte čistom krpom (ovo se može obaviti i mašinski).

StoCalce Marmorino površine se uglavnom sastoje od kreča i mermera i imaju visok kapacitet zadržavanja vode. Stoga zaštitne premaze sa voskom naneti tek

## Tehnički list

## StoCalce Marmorino

nakon vremena sušenja od 2 nedelje. U suprotnom postoji opasnost od promjene boje. Ako se nanese previše voska, može doći do izbeljivanja i stvaranja zamagljenosti. Ove smetnje treba rastvoriti pomoću terpentina i ukloniti čistom vunenom krpom.

Zaštitni sloj:  
StoLook Wax (po potrebi)  
StoLook Wax forte (po potrebi)

**Nanošenje** ručno

**Čišćenje alata** Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

**Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo**

Sasušeni materijal ne mešati sa materijalom koji tek treba obraditi. Tokom pauza u radu površinu materijala pokriti folijom.

Preporuka: Da bi se prilikom sabijanja izbegla abrazija metala (nastanak sivih ostataka), koristite gletericu StoCalce Marmorino.

Kada se StoLook Wax forte koristi za zaštitu, diferencijalno kompaktiranje može povećati kontrast svetlo-tamno.

Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi:  
- klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.  
- Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

**Isporuka**

**Nijansa boje** prirodno bela, može se tonirati prema StoColor sistemu, može se nijansirati sa StoLook Punto F

**Pakovanje** kanta

**Skladištenje**

**Uslovi skladištenja** Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

**Vek skladištenja** Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.  
Objašnjenje broja šarže:  
Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja  
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026.

## Tehnički list

### StoCalce Marmorino

godine

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

#### Obeležavanje

##### Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.  
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!  
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Čuvati van domašaja dece. Izbegavati udisanje prašine. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno potražiti medicinski savet/ posmatranje. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.

#### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127