

Tehnički list

StoColl Fix

Pomoć za fiksiranje i komponenta za lepljenje



Karakteristike

- Primena**
- spolja i unutra
 - za lepljenje StoFix montažnih elemenata
 - za lepljenje prozorskih klupica na drugom nivou zaštite
 - za lepljenje limenih obloga na StoDeco fasadne elemente
 - kao pomoć za fiksiranje npr. kada se koristi Sto-Turbofix Mini

- Karakteristike**
- jednokomponentni
 - veoma visoka početna adhezija
 - velika sposobnost prijanjanja

- Format**
- kertridž: 290 ml
 - cevasta kesa: 600 ml

- Specifičnosti/napomene**
- Dodatna oprema, pogledajte sistemski alat - kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Specifična gustina		1,48 g/cm ³	
Otpornost na temperature		-40 - 90 °C	
Tvrdoća po Šoru-A		50	Nakon skladištenja od 21 dana
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

- Preduslovi**
- Podloga mora biti ravna, stabilna, suva, čista i bez eflorescencije, sredstava za razdvajanje, masnoće i prašine. Proverite da li su kritične podloge pogodne. Napravite probnu površinu.

- Pripreme**
- Proverite nosivost postojećih premaza.

Tehnički list

StoColl Fix

Ne uklanjajte nosive premaze.

Obrada

Temperatura obrade Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: +5 °C
Maksimalna temperatura: +40 °C

Vreme obrade na +23 °C i 50 % relativne vlažnosti vazduha: oko 5 minuta

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		4,00 - 8,00	m ² /kom.

Potrošnja zavisi od podloge.

Nanošenje nanosi se pomoću kertridža, pomoću odgovarajuće prese za kertridž

Lepljenje StoFix montažnih elemenata:

1. Koristite odgovarajući alat za glodanje za izrezivanje udubljenja za montažni element koji se postavlja u izolacionu ploču. Uklonite prašinu od glodanja.
2. Nanesite StoColl Fix na brušeno područje i zagladite špattlom.
3. Na zadnjoj strani montažnog elementa takođe nanesite StoColl Fix.
4. Pružiti verifikaciju o građevinskoj fizici.

Primena u kombinaciji sa Sto-Turbofix Mini:

Napomena: Nanesite PUR penu za lepljenje na ploču pomoću pištolja za PU penu. Vidi tehnički list za Sto-Turbofix Mini.

1. Stavite StoColl Fix kertridž u presu i nanesite na izolacionu ploču u tačkama veličine oraha.

Broj tačaka za lepljenje po izolacionoj ploči:

- Izolacione ploče sa montažnim setom od žleba i pera: min. 1 tačka za lepljenje u nefiksiranom uglu ploče.
- Izolacione ploče na uglovima zgrade ili stubovima: najmanje 2 tačke za lepljenje.
- Izolacione ploče sa čeonim ivicama: najmanje 4 tačke lepljenja.

2. Izolacionu ploču pokrivenu sa Sto-Turbofix odmah pritisnite laganim pritiskom na zid.

Čišćenje alata Očistiti sredstvom Sto-Ultra Cleaner odmah posle upotrebe.

Isporuka

Nijansa boje Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza. Zaštititi od toplote i direktnog sunčevog zračenja.

Tehnički list

StoColl Fix

Vek skladištenja

U zatvorenom originalnom kontejneru, 15 meseci od datuma proizvodnje.
Najbolji kvalitet u originalnom kontejneru garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz serijski broj.
Objašnjenje serijskog broja:
cifra 1 = krajnja cifra godine, cifre 2 i 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje u 2026. godini

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilendiamin, Trimetoksinilsilan. Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH211

Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd

Tehnički list

StoColl Fix

Telefon: +381 11 6350 127