


Tehnički list

StoColl HT

Lepak i zaptivni materijal sa veoma visokim početnim prijanjanjem



Karakteristike

Primena

- Unutra
- spolja
- za lepljenje i impregnaciju profila i lajsni
- za lepljenje materijala
- za lepljenje akustične ploče StoSilent Board R 400
- U sistemu StoSilent Distance: pričvrstite akustične ploče komponentom za lepljenje.

Karakteristike

- jednokomponentni
- trajnoelastično
- gotovo bez mirisa
- veoma visoka početna adhezija
- velika nosivost
- veoma velika sposobnost prijanjanja
- brzo očvršćavanje
- sistem za očvršćavanje: polimerizacija vlagom iz vazduha na sobnoj temperaturi
- nije korozivno
- trajne boje
- otporan na vremenske uslove
- otporan na UV-zrake
- veoma nizak sadržaj VOC-a: Emicode® EC1 Plus
- nizak sadržaj VOC-a: RTS Emission Class M1
- elastičan
- osnova: jednokomponentni hibridni polimer

Format

- cevasta kesa: 600 ml / 900 g

Specifičnosti/napomene

- trajanje skladištenja: 12 meseci od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži, na hladnom i suvom mestu (+5 °C do +25 °C)
- otvorene kontejnere dobro zatvorite i brzo ih potrošite
- potrošnja zavisi od podloge
- obratiti pažnju na smernicu za primenu za StoSilent Distance

Tehnički list

StoColl HT

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Požarne karakteristike (klasa)	EN 15651-1:2012	E	
Specifična gustina		1,47 g/cm ³	
Otpornost na temperature		-40 - 90 °C	
Tvrdoća po Šoru-A		65	± 5
Modul elastičnosti	DIN EN ISO 8339	2,30 N/mm ²	
Zatezna čvrstoća	DIN 53504	3,2 N/mm ²	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Opšte napomene o podlozi:
 - Ravno, nosivo, suvo, čisto
 - Bez eflorescencije, sredstva za razdvajanje, masti i prašine

Pripreme

Napomena:
 - Proverite prikladnost podloga.
 - U sistemu StoSilent Distance C: Koristiti samo čiste i pocinkovane limene profile u skladu sa EN 13964.
 - U sistemu StoSilent Distance C: Koristiti isključivo sa isporučenom mlaznicom sa trougaonim otvorom 8 x 8 mm.

Obrada

Temperatura obrade

Temperatura podloge i vazduha:
 Minimalna temperatura: +5 °C
 Maksimalna temperatura: +35 °C

Vreme obrade

na +23 °C i 50 % vlažnosti vazduha: oko 5 minuta

Potrošnja

Vrsta primene	Potrošnja oko	
Potrošnja za lepljenje akustičnih ploča u sistemu StoSilent Distance.	260	g/m ²
Potrošnja zavisi od podloge.		

Nanošenje

- Koristite pogodan pištolj za lepak ili pištolj sa patronama.
 - Lepljenje akustičnih ploča u sistemu StoSilent Distance: koristiti isporučenu mlaznicu sa izrezom u obliku slova V.

Tehnički list

StoColl HT

- Pocinkovane CD profile podkonstrukcije pre nanošenja lepka očistiti od prašine čistom, suvom ili blago navlaženom krpom.

1. Proverite nosivost postojećih premaza.
2. Ne uklanjajte nosive premaze.
3. Čistom krpom obrišite površinu pocinkovanih limenih profila.
4. Postavite vertikalno mlaznicu sa izrezom u obliku slova V.
5. Nanesite lepak pomoću mlaznice.
6. Obratite pažnju na količinu nanošenja.

Čišćenje alata

Očistiti sredstvom Sto-Ultra Cleaner odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

- formiranje košuljice: nakon oko 5 minuta
- brzina očvršćavanja: oko 3 mm u prva 24 časa

Mereno prema standardnim klimatskim uslovima DIN EN ISO 291 na 23 °C i 50 % relativne vlažnosti vazduha. Ove vrednosti mogu varirati npr. u zavisnosti od temperature, vlažnosti i vrste supstrata.

Isporuka

Nijansa boje

Bela

Pakovanje

12 kesa u kartonu, 6 mlaznica sa izrezom oblika V

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.

Objašnjenje broja šarže:

Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Lepak

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Tehnički list

StoColl HT

Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127