


Tehnički list

StoColl RC

Organska, gotova komponenta za lepljenje za slabo upijajuće, ravne podloge



Karakteristike

Primena

- spolja i unutra
- za lepljenje po celoj površini ploča od polistirenske tvrde pene i izolacionih ploča od mineralne vune
- za drveni kompozit
- za nosive, ravne, slabo upijajuće podloge, npr. ploče od gipsanih vlakana i fiber-cementne ploča

Karakteristike

- spreman za obradu
- otporno na saponifikaciju
- proizvedeno korišćenjem ekološki prihvatljivog procesa

Specifičnosti/napomene

- potrošnja zavisi od podloge i vrste izolacije

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,55 - 1,65 g/cm ³	
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	EN ISO 7783	200 - 250	
Nominalna vrednost toplotne provodljivosti λ	DIN 4108	0,7 W/(m ² K)	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Podloga mora da bude čvrsta, ravna, suva, nosiva i očišćena od masti i prašine. Ako je potrebno, proverite na licu mesta da li je pričvršćivanje pogodno za podlogu. Vlažne ili nepotpuno vezane podloge mogu da oštete naknadne premaze, npr. stvaranjem mehurića, pukotina.

Pripreme

Proverite prikladnost i nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze. Po potrebi očistite podlogu.

Tehnički list

StoColl RC

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C
--------------------	---

Priprema materijala	Materijal je nakon mešanja spreman za obradu. Po potrebi dodati vodu da bi se podesila pravilna konzistencija materijala.
---------------------	--

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	lepljenje sa nazubljenjem 4x4	2,50 - 3,00	kg/m ²
	lepljenje sa nazubljenjem 6x6	3,00 - 4,00	kg/m ²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nanošenje	nanosite nazubljenom gletericom, mašinska Primena u vidu komponente za lepljenje: Proizvod mašinski ili ručno nanosite nazubljenom gletericom od nerđajućeg čelika. Ploče odmah utisnite u sveži sloj lepka ili ih uronite i pritisnite. Zalepite ploče celom površinom.
-----------	--

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Vreme sušenja zavisi od temperature, vetra i relativne vlažnosti vazduha. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, na površini fasade koja se obrađuje ili tek izvodi uvek se moraju preduzeti odgovarajuće zaštitne mere (npr. zaštita od kiše).
-------------------------------------	---

Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
----------------	--------------------------------------

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Za dalja uputstva o primeni pogledajte uputstva za primenu datih sistema.
---	---

Isporuka

Nijansa boje	braon
--------------	-------

Pakovanje	kanta
-----------	-------

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti čvrsto zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštititi od toplote i direktnog sunčevog zračenja.
---------------------	--

Vek skladištenja	Najbolji kvalitet u originalnom kontejneru garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz serijski broj. Objašnjenje serijskog broja: cifra 1 = krajnja cifra godine, cifre 2 i 3 = kalendarska nedelja
------------------	---

Tehnički list

StoColl RC

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje u 2026. godini

Stručno mišljenje / odobrenja

ETA-09/0266	StoTherm Classic [®] 8 (Drvena gradnja - EPS i StoArmat Classic/Classic plus) Evropska tehnička ocena
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (drvena gradnja - MW-L i StoLevell Uni/StoLevell Novo, učvršćivanje: pomoću tiplova) Evropska tehnička ocena
ETA-18/0582	StoTherm Classic [®] 8 (Drvena gradnja - MW/MW-L i StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/St Evropska tehnička ocena
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (drvena gradnja - EPS i StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Evropska tehnička ocena

Obeležavanje

Grupa proizvoda Lepak

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Može da izazove alergijske reakcije na koži. Izbegavati udisanje pare. Nositi zaštitne rukavice. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

EUH211

Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon

Tehnički list

StoColl RC

savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127