


Tehnički list

StoCrete BE Haftbrücke

Sredstvo za izradu veznog mosta, plastificirano,
sa vezivom na bazi cementa



Karakteristike

Primena

- kao sredstvo za izradu veznog mosta koje obezbeđuje trajnu vezu sistema za popravku betona na betonskoj podlozi

Karakteristike

- polimer-modifikovano cementno sredstvo za izradu veznog mosta
- veoma dobra čvrstoća prijanjanja na betonsku podlogu

Specifičnosti/napomene

- Proizvod odgovara standardu EN 1504-3

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Specifična težina svežeg maltera	EN 1015-6	1,9 kg/dm ³	
Čvrstoća prijanjanja	EN 1542	> 2,0 MPa	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Preduslovi u pogledu podloge:
Betonska podloga mora da poseduje dovoljnu nosivost i da ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom i komponente koje pospešuju koroziju (npr. hloridi).
Ukloniti manje čvrste slojeve i nagomilani mulj.

Vlažnost, kao što je definisano u ZTV-ING
Stepen pripremljenosti površine izloženog armaturnog čelika nakon pripreme podloge: Sa 2½ prema EN ISO 8501-1.
Čvrstoća prijanjanja u sredstvu 1,5 N/mm²
Čvrstoća prijanjanja, najmanja pojedinačna vrednost 1,0 N/mm²

Pripreme

Podloga treba da se pripremi odgovarajućim mehaničkim postupcima, kao što su peskarenje sa čvrstim sredstvima ili mlazom vode pod visokim pritiskom (> 800 bara).

Pore i šupljine treba dovoljno otvoriti.

Ivice mesta izbijanja moraju da se zakose pod uglom od oko 45°.

Tehnički list

StoCrete BE Haftbrücke

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura obrade: +5 °C
najviša temperatura obrade: +30 °C

Vreme obrade Na +10 °C: oko 90 minuta
Na +23 °C: oko 60 minuta
Na +30 °C: oko 40 minuta

Odnos mešanja 20 kg materijala u skladu sa opisom / 5,6 - 6,0 l voda = 1,0 : 0,28 - 0,3 težinska dela

Priprema materijala Pripremite vodu i dodajte gotov suvi malter.
Mešajte oko 2 minuta. Ostavite da se odmori oko 3 minuta. Dodatno mešajte još oko 30 sekundi.

kao sredstvo za izradu veznog mosta	1,9	kg/m ²
-------------------------------------	-----	-------------------

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Priprema podloge
2. vezivni sloj sa sredstvom za izradu veznog mosta StoCrete BE
3. sanacija/PCC estrih sa grubim StoCrete BE malterom

Nanošenje

1. Priprema podloge
Uklonite rđu sa izloženog armaturnog čelika prema DIN EN ISO 12944-4 do stepena pripremljenosti površine od Sa 2½. Armaturni čelik očišćen od rđe mora biti očišćen od prašine i masti.

2. Vezivni sloj
Betonska podloga mora biti dovoljno navlažena pre nanošenja sredstva za izradu veznog mosta StoCrete BE (oko 24 sata pre prvog nanošenja).
Međutim, betonska podloga mora biti dovoljno suva u vreme nanošenja tako da izgleda samo malo vlažna.

Nanošenje vezivnog sloja StoCrete BE pomoću odgovarajućeg alata kao što je četkica ili četka.

Očvršli vezni slojevi se uklanjaju obradom čvrstim abrazivom i obnavljaju se.
Potrošnja oko 1,9 kg/m² (suvi materijal)

3. Sanacija/PCC košuljica
Zatim se vrši nanošenje gotovog grubog StoCrete BE maltera na svež vezivni sloj u skladu sa tehničkim listovima. Da biste obezbedili prijanjanje, uvek radite sveže na svežem.

Tehnički list

StoCrete BE Haftbrücke

Čišćenje alata

Očistiti vodom neposredno nakon upotrebe, materijal se može ukloniti samo mehanički.
Vodite računa o zaštiti životne sredine.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Izjavu/-e o svojstvima možete naći u tehničkom info centru za StoCretec.
Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

Isporuka

Pakovanje	vreća
-----------	-------

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
14056-003	14056-003	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti na suvom.
---------------------	-----------------------

Vek skladištenja

Pogledajte na pakovanju proizvoda
Ovaj proizvod sadrži smanjene količine hromata.
Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru garantuje se do isteka minimalnog roka trajanja. Prva cifra serijskog broja je poslednja cifra godine. Druga i treća cifra daju kalendarsku nedelju. Primer: 1450013223 - minimalni rok trajanja do kraja 45. kalendarske nedelje 2021. godine.
Za dodatna objašnjenja, pogledajte cenovnik.

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Sredstvo za izradu veznog mosta
-----------------	---------------------------------

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini.
Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoCrete BE Haftbrücke

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127