

Tehnički list

StoCryl BF 200

Boja za pod, protivklizna



Karakteristike

Primena

- unutrašnje površine i površine izložene vremenskim uticajima
- kao premaz u boji za beton, cementnu košuljicu i liveni asfalt
- za dizajn boja površina prikladnih za hodanje, npr. podrumске etaže, hobi sobe, balkonske podove, i površina prikladnih za vozila sa malim mehaničkim naprezanjem, npr. parking garaže, parking površine

Karakteristike

- protivklizni
- premaz spreman za primenu
- otporno na ulje i abraziju
- otporan na vremenske uslove

Izgled

- fino hrapava površina + mat

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Sjaj	EN 1062-1	G3 - mat	
Veličina zrna	EN 1062-1	< 300 µm	S2 srednje
Zapremina čvrstih tela		67 %(V)	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Preduslovi u pogledu podloge:
Podloga mora da bude suva, nosiva i da ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom.
Ukloniti manje čvrste slojeve i nagomilani mulj.

Osušiti prema definiciji Smernice za popravke 2001-10, ali u zavisnosti od kvaliteta betona. Sadržaj vlage može iznositi najviše 4 CM-procenta za kvalitete betona do C30/37 i najviše 3 CM-procenta za beton C35/45, mereno CM-uređajem.

U slučaju livenog asfalta, 75 % agregata mora biti izloženo.

Tehnički list

StoCryl BF 200

Temperatura podloge veća od +8 °C i 3 K iznad tačke kondenzacije.
Čvrstoća prijanjanja u sredstvu 1,5 N/mm²
Čvrstoća prijanjanja, najmanja pojedinačna vrednost 1,0 N/mm²

Priprema	Podloga treba da se pripremi odgovarajućim mehaničkim postupcima, kao što su peskarenje, obrada glodanjem i završno peskarenje sa čvrstim sredstvima.
-----------------	---

Obrada

Temperatura obrade	najniža temperatura obrade: +8 °C najviša temperatura obrade: +30 °C
---------------------------	---

Priprema materijala	Spreman za obradu, dobro promešati pre primene.
----------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko
	kao premaz po sloju	0,45 - 0,50 kg/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nadogradnja slojeva	1. Priprema podloge 2. Temeljni premaz sa StoCryl BF 200 3. Fini malter za izravnjanje StoCryl BF 200 i kvarcni pesak 4. Završni premaz sa StoCryl BF 200
----------------------------	--

Nanošenje

spreman za obradu

StoCryl BF 200 se može primeniti valjcima ili četkama.

1. Priprema podloge

2. Temeljni premaz

StoCryl BF 200, naneti razređen sa do 5 % vode.

potrošnja: StoCryl BF 200: oko 0,45 - 0,50 kg/m²

3. Fini malter za izravnjanje kao sloj za ravnjanje dubine hrapavosti

StoCryl BF 200 pomešajte sa 0,3 težinskih delova StoQuarz-a od 0,1 - 0,5 mm. Da biste ujednačili hrapavost, koristite mistriju, gletericu ili špahtlu za oštro struganje hrapave površine (ne koristite kao debeli premaz - opasnost od stvaranja pukotina).

4. Završni premaz: sa StoCryl BF 200, naneti nerazređeno.

potrošnja: StoCryl BF 200: oko 0,45 - 0,50 kg/m²

Tehnički list

StoCryl BF 200

Napomena:

Primena StoCryl BF 200 samo po suvom vremenu i na temperaturama od +8 °C do +30 °C. Ne koristiti na jakoj, direktnoj sunčevoj svetlosti.

Preporuka:

spolja: zaptivanje sa StoPur DL 520 unutra: zaštitni sloj sa StoPur WW transparent

StoPur WV transparent ne sme da se koristi kao zaštitni sloj na otvorenom ili na površinama prikladnim za vozila.

Mešani materijal se nanosi unakrsno pomoću valjka sa kratkim dlakama.

potrošnja: StoPur DL 520: oko 0,1 - 0,2 kg/m²

potrošnja: StoPur WV transparent: oko 0,10 - 0,15 kg/m²

Obratite pažnju na dodatne informacije u odgovarajućem tehničkom listu.

Vremena čekanja za međupremaz:

StoCryl BF 200 sa StoCryl BF 200 nakon 12 sati.

StoCryl BF 200 sa StoPur WV transparent nakon 24 sata.

StoCryl BF 200 sa StoPur DL 520 nakon 36 sati.

Čišćenje alata

Svi alati se moraju oprati vodom odmah nakon upotrebe
Korišćenje tečnosti za pranje sudova u domaćinstvu olakšava čišćenje
Za vreme pauza u radu, četku ili valjak treba umočiti u boju

**Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo**

Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

Isporka**Nijansa boje**

može se tonirati prema StoColor sistemu, RAL karta boja

Pakovanje

kanta

Broj artikla**Oznaka****Pakovanje**

03677-002

03677-002

?

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.

Vek skladištenja

U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Tehnički list

StoCryl BF 200

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Boja za pod

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127