


Tehnički list

StoCryl EH 100

Temeljni premaz od epoksidne smole Hybrid



Karakteristike

Primena

- unutra i spolja
- na podnim površinama
- za beton i cementnu košuljicu
- kao temeljni premaz ispod StoCrete EH 200

Karakteristike

- jednokomponentni
- spreman za obradu
- veoma dobro prianjanje na podlozi
- brzo sušenje
- prikladan za vlažne podloge i podloge s delovanjem vlage na zadnjoj strani
- veoma dobro vlaženje podloge

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Cementna košuljica prema DIN EN 13813 (DIN 18560) ili beton prema DIN 1045-1 (CT-C35-F5 ili C 20/25)

Preduslovi u pogledu podloge:

Podloga mora da bude nosiva i da ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom.

Ukloniti manje čvrste slojeve i nagomilani mulj.

Suvo ili vlažno prema definiciji Smernice za popravke 2001-10.

Čvrstoća prianjanja u sredstvu 1,5 N/mm²

Čvrstoća prianjanja, najmanja pojedinačna vrednost 1,0 N/mm²

Temperatura podloge veća od +8 °C i 3 K iznad tačke kondenzacije.

Pripreme

Podloga treba da se pripremi odgovarajućim mehaničkim postupcima, kao što su

Tehnički list

StoCryl EH 100

peskarenje, obrada glodanjem i završno peskarenje sa čvrstim sredstvima.

Ne preporučuje se brušenje podloge.

Obavezno voditi računa da pore i šupljine u podlozi budu dovoljno otvorene kako bi se u potpunosti natopile disperzijom za grundiranje.

U slučaju jako upijajuće podloge, preporučuje se prethodno vlaženje pripremljene površine veće pre nanošenja grundiranja i nanošenja premaza.

Obrada

Temperatura obrade	najniža temperatura obrade: +8 °C najviša temperatura obrade: +30 °C maks. dozvoljena relativna vlažnost vazduha 85 %
---------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	kao temeljni premaz, u zavisnosti od podloge	0,10 - 0,20	kg/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Nadogradnja slojeva	brzi industrijski premaz na suhu ili vlažnu podlogu i/ili na podlogu s delovanjem vlage na zadnjoj strani 1. Priprema podloge 2. Temeljni premaz sa StoCryl EH 100 3. Međupremaz sa StoCrete EH 200 4. Završni premaz sa StoPox BB OS, StoPox KU 601, StoPox WL 100/200, StoPox MS 200 i drugim StoCretec sistemima za premazivanje.
----------------------------	--

Nanošenje

brzi industrijski premaz na suhu ili vlažnu podlogu i/ili na podlogu s delovanjem vlage na zadnjoj strani

1. Priprema podloge

2. Temeljni premaz sa StoCryl EH 100
Nerazređen StoCryl EH 100 naliti na pripremljenu podlogu, raspodeliti gumenom gletericom, a zatim naknadno preći najlonskim valjkom.

Obavezno izbegavati pojavu barica.

U slučaju jako upijajućih i/ili veoma poroznih podloga, preporučljivo je da se

Tehnički list

StoCryl EH 100

osnovni premaz nanese dva puta.

Obrada sa StoCrete EH 200 vrši nakon što se boja StoCryl EH 100 promeni od mutno beličaste u transparentno plavičastu. To se po pravilu dešava posle 30 do 90 minuta. U vezi s tim obratite pažnju na tehnički list StoCrete EH 200.

Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
-----------------------	--------------------------------------

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Dobro promućkati pre upotrebe! Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de , kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.
--	---

Isporuka

Pakovanje	kanister
------------------	----------

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
01144-002	01144-002	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti na mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.
----------------------------	---

Vek skladištenja	U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).
-------------------------	---

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Temeljni premaz
------------------------	-----------------

Sigurnost	Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
------------------	--------------------------------------

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoCryl EH 100

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127