


Tehnički list

StoCryl EM 110

Polimerna disperzija za proizvodnju
StoCrete TG 114 i StoCrete TG 118



Karakteristike

Primena

- za mešanje StoCrete TG 114 i StoCrete TG 118

Karakteristike

- optimizacija svojstava svežeg maltera, npr. primena, stabilnost
- poboljšanje svojstava očvrslog maltera, npr. čvrstoće prijanjanja, čvrstoće na savijanje, modula elastičnosti, skupljanja i bubrenja, smanjenje pucanja
- polimerna disperzija kao plastični aditiv
- tečna komponenta za proizvodnju zamene za beton kao PCC I u dvokomponentnom sistemu StoCretec PCC I.2 i StoCretec PCC I.3

Specifičnosti/napomene

- Proizvod odgovara standardu EN 1504-3

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811-2	1,01 g/cm ³	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	20 - 24 mPa.s	Vreme isticanja u DIN šolji od 3 mm

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Opšte:

- Nosiv

- Ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom, kao i materije koje pospešuju koroziju, npr. hloride

- Ukloniti manje čvrste slojeve.

- Ukloniti naslage sitnih sastojaka betona na površini.

Vlažna podloga:

- Vlačnost, kao što je definisano u EN 1504-10.

Stepen pripreme površine izložene čelične armature nakon pripreme podloge: Sa 2½ u skladu sa EN ISO 8501-1.

Tehnički list

StoCryl EM 110

Čvrstoća prijanjanja, srednja vrednost: 1,5 N/mm²
Čvrstoća prijanjanja, najmanja pojedinačna vrednost 1,0 N/mm²

Pripreme	1. Pripremite sve navedene podloge mehaničkim postupcima, pogledajte „Podloga, zahtevi“. Primer: - Sačmarenje - Glodanje, zatim sačmarenje - Obrada čvrstim abrazivnim sredstvima - Obrada vodom pod pritiskom sa > 800 bar - Pore i šupljine treba dovoljno otvoriti. - Ivice mesta izbijanja moraju da se zakose pod uglom od oko 45°.
-----------------	---

Obrada

Temperatura obrade	Temperatura obrade: Minimalna temperatura: +5 °C Maksimalna temperatura: +30 °C
---------------------------	---

Odnos mešanja	StoCrete TG 114 + StoCryl EM 110 40 kg vreća + 3,7 l StoCrete TG 118 + StoCryl EM 110 40 kg vreća + 3,4 l
----------------------	--

Priprema materijala	Priprema materijala u mešalici sa prinudnim mešanjem: 1. Staviti tečnost za mešanje StoCryl EM 110. 2. Uključiti mešalicu sa prinudnim mešanjem. 3. Uz mešanje dodati suvi gotovi malter StoCrete TG 114 ili StoCrete TG 118. 4. Mešati materijal 3-5 minuta.
----------------------------	---

Potrošnja	<table><tr><th>Vrsta primene</th><th>Potrošnja oko</th></tr><tr><td>na 40 kg StoCrete TG 114</td><td>3,7 l</td></tr><tr><td>na 40 kg StoCrete TG 118</td><td>3,4 l</td></tr></table> Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.	Vrsta primene	Potrošnja oko	na 40 kg StoCrete TG 114	3,7 l	na 40 kg StoCrete TG 118	3,4 l
Vrsta primene	Potrošnja oko						
na 40 kg StoCrete TG 114	3,7 l						
na 40 kg StoCrete TG 118	3,4 l						

Nanošenje	Primena: - Podaci za primenu su opisani u tehničkim listovima StoCrete TG 114 i StoCrete TG 118.
------------------	---

Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
-----------------------	--------------------------------------

Tehnički list

StoCryl EM 110

Odvojeni materijal ukloniti mehaničkim putem.
Vodite računa o zaštiti životne sredine.

**Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo**

Pridržavajte se opštih uputstava za primenu:
- pogledajte na www.stocretec.de, deo Proizvodi
- pogledajte tehnički priručnik, prilog

Izjava o svojstvima, CE oznaka:
- izjava o svojstvima: pogledajte www.stocretec.de

Isporučka**Pakovanje**

kanister

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
02957-002	02957-002	?
02957-001	02957-001	?

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza.

Vek skladištenja

Može se čuvati 6 meseci u neotvorenoj originalnoj ambalaži. (Datum proizvodnje pogledajte na pakovanju).
Ponovo zatvorite otvorene kontejnere i iskoristite ih u roku od 3 nedelje.

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Tečnost za mešanje

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini.
Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

StoCryl EM 110

Objavljanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127