


Tehnički list

StoCryl GL

Temeljni premaz za boju za pod



Karakteristike

- Primena**
- slobodno izloženo
 - za cementne podloge kao što su betonske ili estrih površine

- Karakteristike**
- veoma dobro prianjanje na podlozi
 - dobra sposobnost prodiranja
 - jednostavna primena

- Izgled**
- transparent

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Preduslovi u pogledu podloge:
Podloga mora da bude suva, nosiva i da ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom. Ukloniti manje čvrste slojeve i nagomilani mulj.

Osušiti prema definiciji Smernice za popravke 2001-10, ali u zavisnosti od kvaliteta betona. Sadržaj vlage može iznositi najviše 4 CM-procenta za kvalitete betona do C30/37 i najviše 3 CM-procenta za beton C35/45, mereno CM-uređajem.

Temperatura podloge veća od +8 °C i 3 K iznad tačke kondenzacije.

Čvrstoća prianjanja u sredstvu 1,5 N/mm²

Čvrstoća prianjanja, najmanja pojedinačna vrednost 1,0 N/mm²

Pripreme

Podloga treba da se pripremi odgovarajućim mehaničkim postupcima, kao što su peskarenje, obrada glodanjem i završno peskarenje sa čvrstim sredstvima.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura obrade: +5 °C
najviša temperatura obrade: +30 °C

Tehnički list

StoCryl GL

Priprema materijala

Spremno za primenu

Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

kao temeljni premaz, u zavisnosti od podloge

0,2

l/m²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

otvoreni prostor: podna površina - beton, cementna košuljica

1. Priprema podloge
2. Temeljni premaz StoCryl GL razređen do maks. 1:1 sa StoFluid AF.
3. Premaz sa StoCryl BF 700 u 1 - 2 sloja

Nanošenje

pre primene dobro promešati, spreman za obradu

otvoreni prostor: podna površina - beton, cementna košuljica

1. Priprema podloge

2. Temeljni premaz StoCryl GL

StoCryl GL, razređen sa do 1 zapreminskim delom StoFluid AF. Razblaživanje i potrošnja zavise od sposobnosti upijanja podloge.

Temeljni premaz ne sme ostati sjajan.

potrošnja StoCryl GL: oko 0,2 kg/m²

Vremena čekanja do nanošenja StoCryl BF 700:

- na +10 °C nakon 3 dana
- na +20 °C nakon 2 dana
- na +30 °C nakon 1 dana

3. Premaz

StoCryl BF 700, naneti nerazređen u 2 sloja.

potrošnja StoCryl BF 700: oko 150 - 160 ml/m² po sloju

Čišćenje alata

Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

Tehnički list

StoCryl GL

Isporuka

Pakovanje kanister

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
01533-001	01533-001	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.

Vek skladištenja U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda Temeljni premaz

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini.
Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127