

Tehnički list

StoCryl GQ

Temeljni premaz, punjen kvarcnim peskom



Karakteristike

Primena • kao temeljni premaz na betonu i postojećim premazama

Karakteristike • vodenast
• punjen kvarcnim peskom za posebno prijanjanje
• veoma dobro prijanjanje na postojeće premaze

Specifičnosti/napomene • nije prikladno za hodanje ili za vozila

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,20 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Preduslovi u pogledu podloge:

Podloga mora da bude suva, nosiva i da ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom. Ukloniti manje čvrste slojeve i nagomilani mulj.

Beton:

Osušiti prema definiciji Smernice za popravke 2001-10, ali u zavisnosti od kvaliteta betona. Sadržaj vlage može iznositi najviše 4 CM-procenta za kvalitete betona do C30/37 i najviše 3 CM-procenta za beton C35/45, mereno CM-uređajem.

Postojeći premazi:

Kompatibilnost prema ISO 2409: karakteristična vrednost za tucanik < 1

Pripreme

Beton:

Podloga treba da se pripremi odgovarajućim mehaničkim postupcima, kao što su peskarenje sa čvrstim sredstvima ili mlazom vode pod visokim pritiskom (> 800 bara).

Pore i šupljine treba dovoljno otvoriti.

Postojeći premazi:

Čišćenje: na primer, čistačem pod visokim pritiskom

Tehnički list

StoCryl GQ

Obrada

Temperatura obrade najniža temperatura obrade: +8 °C
najviša temperatura obrade: +30 °C

Priprema materijala Materijal promešati tako da bude homogen.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	kao temeljni premaz	0,2 - 0,3	kg/m ²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Priprema podloge
2. Temeljni premaz sa StoCryl GQ
3. Opcija: međupremaz (npr. StoCryl ZB)
4. Premaz (npr. sa StoCryl V 100 ili StoCryl RB)

Nanošenje

1. Priprema podloge
2. Nanesite temeljni premaz StoCryl GQ na podlogu koja je prethodno obrađena četkom ili valjkom.

potrošnja StoCryl GQ: oko 0,2 - 0,3 kg/m² po sloju
3. Opciono, nanesite međupremaz, npr. StoCryl ZB.

potrošnja StoCryl ZB: oko 0,9 - 1,1 kg/m²
4. Premažite površinu sa StoCryl V 100 ili StoCryl RB u skladu sa podacima u odgovarajućem tehničkom listu.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade Vremena sušenja i čekanja:
Do nanošenja sledećeg sloja:

na +20 °C: oko 8 sati

Čišćenje alata Očistiti vodom odmah nakon upotrebe, materijal se može ukloniti samo mehanički.

Napomene, preporuke, Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u

Tehnički list

StoCryl GQ

posebne napomene, ostalo prilogu.

Isporučka

Nijansa boje Bela

Pakovanje kanta

	Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
	00859-001	00859-001	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.

Vek skladištenja U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda Temeljni premaz

Sigurnost Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127