

Tehnički list

StoCryl GW 200

Grundiranje, za učvršćivanje



Karakteristike

Primena

- kao temeljni premaz za nosive postojeće premaze, posebno za premaze koji ostavljaju trag
- kod naredne obrade korišćenjem sistema površinske zaštite na betonskim nosećim konstrukcijama (beton i armirani beton)

Karakteristike

- veoma dobra veza za podlogu i za naredne međuslojeve ili završne premaze
- veoma dobro prijanjanje na nosive postojeće premaze
- veoma dobra svojstva primene
- vodenast

Izgled

- transparent

Specifičnosti/napomene

- nije prikladno za hodanje ili za vozila

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Preduslovi u pogledu podloge:

Beton:

Podloga mora da bude suva, nosiva i da ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom.

Ukloniti manje čvrste slojeve i nagomilani mulj.

Osušiti prema definiciji Smernice za popravke 2001-10, ali u zavisnosti od kvaliteta betona. Sadržaj vlage može iznositi najviše 4 CM-procenta za kvalitete betona do C30/37 i najviše 3 CM-procenta za beton C35/45, mereno CM-uređajem.

Stari premazi:

Čvrsto prijanja i nosiv

Tehnički list

StoCryl GW 200

Podloga mora da bude suva, nosiva i da ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom. Ukloniti manje čvrste slojeve i nagomilani mulj.

Priprema	Podloga treba da se pripremi odgovarajućim mehaničkim postupcima, kao što su peskarenje sa čvrstim sredstvima ili mlazom vode pod visokim pritiskom (> 800 bara). Pore i šupljine treba dovoljno otvoriti.
-----------------	---

Obrada

Temperatura obrade	najniža temperatura obrade: +8 °C najviša temperatura obrade: +30 °C
---------------------------	---

Priprema materijala	Spremno za primenu
----------------------------	--------------------

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	kao temeljni premaz	0,2	l/m ²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nadogradnja slojeva	1. Priprema podloge 2. Temeljni premaz sa StoCryl GW 200 3. Premaz, npr. sa StoCryl V 100 / StoCryl V 200 / StoCryl EF
----------------------------	--

Nanošenje	1. Priprema podloge 2. Temeljni premaz StoCryl GW 200 se nanosi na prethodno obrađenu podlogu valjanjem, četkanjem ili raspršivanjem. potrošnja oko 0,18 - 0,2 l/m ² 3. Premaz Premaz sa npr. StoCryl V 100/ StoCryl V 200 / StoCryl EF vrši se u skladu sa tehničkim listovima. Obradivost: na +20 °C i 65 % posle 12 sati
------------------	---

Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah nakon upotrebe, materijal se može ukloniti samo mehanički.
-----------------------	---

Tehnički list

StoCryl GW 200

Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo

Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

Isporuka

Pakovanje kanister

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
00879-002	00879-002	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.

Vek skladištenja U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda Temeljni premaz

Sigurnost Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127