

Tehnički list

StoCryl HP 100

Impregnacija, hidrofobna



Karakteristike

Primena • kao hidrofobna impregnacija za zaštitu betonskih nosećih elemenata

Karakteristike

- smanjuje prodiranje vode i kontaminata rastvorenih u vodi
- reguliše ravnotežu vlage
- povećava električnu otpornost
- dobra sposobnost prodiranja
- veoma dobra veza sa podlogom i sa narednim premazima
- sadrži rastvarač

Izgled • transparent

Specifičnosti/napomene

- Proizvod odgovara standardu EN 1504-2
- deo sistema površinske zaštite OS 1 i OS 2 prema DIN V 18026
- nije prikladno za hodanje ili za vozila

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Preduslovi u pogledu podloge:
Podloga mora da bude suva, nosiva i da ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom.
Ukloniti manje čvrste slojeve i nagomilani mulj.

Osušiti prema definiciji Smernice za popravke 2001-10, ali u zavisnosti od kvaliteta betona. Sadržaj vlage može iznositi najviše 4 CM-procenta za kvalitete betona do C30/37 i najviše 3 CM-procenta za beton C35/45, mereno CM-uređajem.

Pripreme

Podloga treba da se pripremi odgovarajućim mehaničkim postupcima, kao što su peskarenje sa čvrstim sredstvima ili mlazom vode pod visokim pritiskom (> 800 bara).

Tehnički list

StoCryl HP 100

Pore i šupljine treba dovoljno otvoriti.

Obrada

Temperatura obrade najniža temperatura obrade: +8 °C
najviša temperatura obrade: +30 °C

Priprema materijala Spreman za obradu, dobro promešati pre primene.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko
	kao hidrofbna impregnacija	0,2 - 0,25 l/m ²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

OS 1: sistem površinske zaštite StoCretec 1.2

1. Priprema podloge
2. Hidrofbna impregnacija sa StoCryl HP 100

OS 2: sistem površinske zaštite StoCretec 2.2

1. Priprema podloge
2. Hidrofbna impregnacija sa StoCryl HP 100
3. Premaz StoCryl V 100 (1. sloj)
4. Premaz StoCryl V 100 (2. sloj)

Nanošenje

OS 1: sistem površinske zaštite StoCretec 1.2

1. Priprema podloge

2. Hidrofbna impregnacija

U zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge, StoCryl HP 100 se nanosi u jednom ili više radnih koraka. Primenite StoCryl HP 100 sveže-na-svežem četkom ili raspršivanjem.

OS 2: sistem površinske zaštite StoCretec 2.2

1. Priprema podloge

2. Hidrofbna impregnacija

U zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge, StoCryl HP 100 se nanosi u jednom ili više radnih koraka. Primenite StoCryl HP 100 sveže-na-svežem četkom ili raspršivanjem.

Tehnički list

StoCryl HP 100

3. Premaz StoCryl V 100 (1. sloj)

4. Premaz StoCryl V 100 (2. sloj)

Obratite pažnju na tehnički list StoCryl V 100!

Čišćenje alata

Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Izjavu/-e o svojstvima možete naći u tehničkom info centru za StoCretec. Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

Isporuka

Pakovanje

kanister

Broj artikla

01641-001

Oznaka

01641-001

Pakovanje

?

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.

Vek skladištenja

U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Hidrofobna impregnacija

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži. Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini. Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoCryl HP 100

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127