


Tehnički list

StoCryl NB

Sredstvo za dodatnu obradu



Karakteristike

Primena

- kao zaštita od isparivanja za beton i PCC sisteme
- kao zaštita od isušivanja
- za sprečavanje pukotina usled skupljanja

Karakteristike

- disperzija polimera na bazi akrilata
- dobar koeficijent blokade
- bez razlivanja na vertikalnim površinama
- može se preraditi sa StoCretec-Beschichtungen na bazi akrilata

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Površina svežeg betona ili cementnog maltera mora i dalje biti blago vlažna nakon zgušnjavanja i grebanja.

U slučaju naknadne hemijske obrade, naknadno vlaženje očvrsllog betona ili cementnog maltera više nije moguće.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura obrade: +5 °C
najviša temperatura obrade: +30 °C

Nanošenje

StoCryl NB nerazređen nanosite postupkom prskanja ili raspršivanja.

Uverite da je površina potpuno navlažena pre primene. Da bi se obezbedio efekat barijere, drugi sloj se može naneti kada prvi sloj formira film.

Važno:

Prskanje površine svežeg betona ili cementnog maltera mora da se obavi kada

Tehnički list

StoCryl NB

započne hidratacija, tj. kada površina postane mat, ali se nijansa još nije promenila iz tamne u svetlu.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Vreme obrade:
Na +20 °C: oko 24 sati sa StoCretec-Beschichtungen na bazi akrilata.

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah nakon upotrebe, materijal se može ukloniti samo mehanički.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Površine koje se obrađuju cementnim malterom (takođe PCC ili SPCC) moraju se tretirati na klasičan način.

Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

Isporuka**Pakovanje**

kanister

Broj artikla**Oznaka****Pakovanje**

00886-003

00886-003

?

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.

Vek skladištenja

U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Sredstvo za dodatnu obradu

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini.
Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

StoCryl NB

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127