


Tehnički list

StoDivers EBQ

Aditiv za ubrzavanje za StoPur EB 200 i StoPur EB 400



Karakteristike

Primena • za brže očvršćavanje premaza za balkone StoPur EB 200 i StoPur EB 400

Karakteristike • ubrzava očvršćavanje npr. na niskim temperaturama $\geq +10\text{ °C}$

Obrada

Temperatura obrade najniža temperatura obrade: $+10\text{ °C}$
najviša temperatura obrade: $+30\text{ °C}$

Vreme obrade U slučaju dodavanja 1 x 100 ml StoDivers EBQ / 15 kg StoPur EB 200:
Na $+10\text{ °C}$: oko 30 minuta
na $+20\text{ °C}$: oko 15 minuta
na $+30\text{ °C}$: oko 10 minuta

U slučaju dodavanja 2 x 100 ml StoDivers EBQ / 15 kg StoPur EB 200:
Na $+10\text{ °C}$: oko 20 minuta
Na $+23\text{ °C}$: oko 10 minuta
Na $+30\text{ °C}$: oko 5 minuta

Priprema materijala

StoPur EB 200 promešajte komponentu A, zatim dodajte svu komponentu B. Dobro promešajte sporom mešalicom (maksimalno 300 o/min) dok se ne formira homogena masa bez tragova. Neophodno je dobro promešati sa strane i odozdo kako bi se učvršćivač ravnomerno rasporedio.

Dodajte StoDivers EBQ. Ponovo izmešajte, vreme mešanja oko 3 minuta.

Nakon mešanja, sipajte u čistu posudu i ponovo pažljivo promešajte.

Ne koristite direktno iz isporučenog kontejnera!

Potrošnja

Vrsta primene	Potrošnja oko
pakovanje od 15 kg	0,1 - 0,2 l
pakovanje od 7 kg	0,05 - 0,1 l

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

Vidi StoPur EB 200.

Tehnički list

StoDivers EBQ

Nanošenje

Vidi StoPur EB 200.

Obratite pažnju na kratko vreme obrade.
Nanesite odmah nakon mešanja nazubljenom gletericom i odmah odzračite valjkom za odzračivanje.

Ako treba posipajte i dekorativni čips, i to uradite ubrzo nakon odzračivanja.

Na +20 °C i korišćenjem 1 x 100 ml StoDivers EBQ:
potpuno suv: oko 2,5 sata; otporan na kišu: oko 6 sata; prikladan za hodanje: oko 10 sata; očvrstnut: oko 6 dana

Na +20 °C i korišćenjem 2 x 100 ml StoDivers EBQ:
potpuno suv: oko 2 sata; otporan na kišu: oko 4 sata; prikladan za hodanje: oko 6 sata; očvrstnut: oko 3 dana

Čišćenje alata

Očistiti sredstvom StoDivers EV 100 odmah posle upotrebe.

Isporuka

Pakovanje

kesa

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
00502-003	00502-003	?

Obeležavanje

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.
Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

StoDivers EBQ

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127