

Tehnički list

StoDivers P 110

Polimerna disperzija za podne premaze,
disipativna



Karakteristike

- Primena**
- Unutra
 - za zaštitu svih elektroprovodljivih podnih premaza kompanije Sto

- Karakteristike**
- kratko vreme sušenja
 - vodenast
 - distribuira naelektrisanje, disipativno

- Izgled**
- transparent
 - srednji sjaj

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

Gustina	EN ISO 2811-2	1,0 - 1,1 g/cm ³	
---------	---------------	-----------------------------	--

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

- Preduslovi**
- Opšte:
- Suvo, očvrsllo
 - Čisto, bez mrlja

- Pripreme**
1. Nove premaze i stare premaze tretirati pre zaštite.
- Alat: Mašina sa jednim diskom sa zelenim jastučićem
 - sredstvo za čišćenje: StoDivers GR
 - Novi premazi: StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV

Obrada

- Temperatura obrade**
- Temperatura podloge i vazduha:
minimalna temperatura: +8 °C
maksimalna temperatura: +30 °C
- Temperatura obrade:
minimalna temperatura: +8 °C

Tehnički list

StoDivers P 110

maksimalna temperatura: +30 °C

Relativna vlažnost vazduha:
maksimalno 75 %

Vreme obrade	vreme sušenja: na +20 °C - oko 60 minuta		
Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po radnom koraku	0,02 - 0,05	l/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			
Nadogradnja slojeva	1. Pripremiti podlogu. 2. Nanošenje zaštitnog sloja za negu: StoDivers P 110		

Nanošenje	Napomene: - Tokom primene izbegavati izlaganje direktnim sunčevim zracima, visoke temperature i promaju. 1. Pripremiti podlogu. - sredstvo za čišćenje: StoDivers GR - osnovno čišćenje kod novih premaza sa glatkom i sjajnom površinom, npr. StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV - Osnovno čišćenje kod starih premaza. Prethodno uklonite stare premaze. - razređivanje i primena StoDivers GR: pogledajte tehnički list - Napomena: Podloga novih premaza sa mat površinom ne mora da se priprema, npr. StoPox WB 110, StoPox WB 113 i StoPur WV 210. 2. Nanošenje zaštitnog sloja za negu: - StoDivers P 110 - Pre upotrebe dobro protresite proizvod. - Proizvod naliti na čist i očvrstnut pod. - Ravnomerno raspodeliti proizvod u tankom sloju. širina traka: 1–1,5 m, Alati: vlažan mop za brisanje - Trake treba da se blago preklapaju kada su mokre. - Ostaviti proizvod 20 - 30 minuta da se osuši. - Kod ostalih radnih koraka: Proizvod naneti poprečno u odnosu na prethodni radni korak. - potrošnja: oko 0,02 – 0,05 l/m², u zavisnosti od radnog koraka - Napomena: U zavisnosti od očekivanog opterećenja: Proizvod naneti u nekoliko radnih koraka. Preporuka: Nanesite proizvod u najmanje 2 sloja.
------------------	--

Tehnički list

StoDivers P 110

Pridržavati se vremena sušenja između radnih koraka.
Nemojte hodati po podu tokom vremena sušenja.

Preporuka:

- Poliranje uzrokuje kompresiju i veću otpornost na habanje zaštitnog filma.
- Polirati StoDivers P 110 posle oko 12 sati. Alati: mašina za poliranje velike brzine, beli jastučić obrtaji: 800-900 o/min

Čišćenje poda:

- Prilikom nedeljnog čišćenja čistoj vodi dodajte oko 5 % StoDivers P 110.

Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
----------------	--------------------------------------

Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo

Proizvod nije otporan na elastifikatore.

1. Pridržavajte se opštih uputstava za primenu:
 - pogledajte na www.stocretec.de, deo Proizvodi
 - pogledajte tehnički priručnik, prilog
2. Pridržavajte se uputstva za rad.

Isporuka

Pakovanje	kanister
-----------	----------

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
00507-003	00507-003	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
---------------------	--

Vek skladištenja	Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru garantuje se do isteka minimalnog roka trajanja. Vek skladištenja može da se vidi u broju serije na pakovanju. Objašnjenje serijskog broja: cifra 1 = krajnja cifra godine, cifre 2 i 3 = kalendarska nedelja Primer: 2450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje u 2022. godini U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).
------------------	---

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Sloj za negu
-----------------	--------------

Sigurnost	Za dodatne informacije o radu sa proizvodom, skladištenju i odlaganju vidi EC bezbednosni list. EC bezbednosni list je dostupan profesionalnim korisnicima.
-----------	--

Tehnički list

StoDivers P 110

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127