

Tehnički list

StoDivers ST

Tiksotropni aditiv



Karakteristike

Primena

- spolja i unutra
- kao vlaknasti, hemijski inertni punioc za proizvodnju stabilnog maltera od epoksidne i poliuretanske smole

Karakteristike

- velika moć zgušnjavanja
- jednostavna primena
- manja potrošnja

Podloga

Preduslovi Zahtevi za podlogu, temperaturu obrade i relativnu vlažnost vazduha mogu se naći u tehničkom listu proizvoda za tiksotropiju ili u opštim uputstvima za obradu proizvoda od reakcionih smola.

Obrada

Nanošenje dodavanje u celokupnu smesu

StoDivers ST postepeno dodavati u prethodno izmešani i presipani materijal i lagano mešati mešalicom dok se vlakna ne ravnomerno rasporede. Nakupljena vlakana (grudvice/loptice) mogu se razbiti jednostavnim grnječenjem u ruci. Važno: Ako se stabilan malter proizvodi sa osnovnom ili malterskom smolom pomešanom sa kvarcnim peskom, preporučuje se da se kvarcni pesak prethodno pomeša sa tiksotropnim aditivom StoDivers ST u posebnoj posudi. Količinu aditiva StoDivers ST treba prilagoditi lokalnim i temperaturnim uslovima i obično iznosi oko 2 do 4 težinskih procenata (u odnosu na ukupnu smešu).

Isporuka

Pakovanje kesa (labava) džak PE (presovan)

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
00557-002	00557-002	?
00557-001	00557-001	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.

Vek skladištenja U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Tehnički list

StoDivers ST

Obeležavanje

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127