


Tehnički list

StoFlexyl Cement

Specijalni cement za StoFlexyl



Karakteristike

Primena	• Spolja • u kombinaciji sa StoFlexyl
Karakteristike	• specijalni cement za StoFlexyl tip CEM II B-LL 42,5 R
Izgled	• beli cement

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Otpornost na pritisak (28 dana)	DIN EN 197-1	$\geq 42,5 \text{ N/mm}^2$	
Početak stvrdnjavanja	DIN EN 197-1	$\geq 60 \text{ min}$	
Mera istezanja	DIN EN 197-1	$\leq 10 \text{ mm}$	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C		
Odnos mešanja	StoFlexyl / StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 tež. delova		
Priprema materijala	StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R dodajte prema gore navedenom odnosu mešanja. Mešalicom homogeno izmešajte masu. Vodom podesite konzistenciju za primenu.		
Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	Zapivni sloj	3,90	kg/m ²
	Lepljenje	2,00	kg/m ²
	sredstvo za prijanjanje i zaštitu od vlage	0,50	kg/m ²
	Armiranje	1,30	kg/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne			

Tehnički list

StoFlexyl Cement

vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

(Svi podaci bez cementa, vrednost se udvostručuje kada se doda cement.)

Nanošenje pogledajte tehnički list StoFlexyl

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade Vreme sušenja zavisi od temperature, vetra i relativne vlažnosti. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, na površini fasade koja se obrađuje ili tek izvodi uvek se moraju preduzeti odgovarajuće zaštitne mere (npr. zaštita od kiše/zaštita od sunca).

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća najranije posle 24 sata.

Čišćenje alata Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo Dalja uputstva o primeni naći ćete u uputstvima za primenu datog sistema.

Isporuka

Nijansa boje Bela

Pakovanje vreća

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza.

Stručno mišljenje / odobrenja

test certificate No.
220011446-15-2

StoFlexyl pomešan sa StoFlexyl Cement
Prüfung der Wassereindringtiefe in Anlehnung an EN 12390-8

Obeležavanje

Grupa proizvoda Cement

Sastav

beli cement

Sigurnost Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Tehnički list

StoFlexyl Cement

Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Čuvati van domašaja dece. Izbegavati udisanje prašine. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno potražiti medicinski savet/ posmatranje. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381-63-27 27 02