
Tehnički list
StoFlexyl Cement

Specijalni cement za StoFlexyl





Karakteristike

Primena	• spolja • u kombinaciji sa StoFlexyl
Karakteristike	• specijalni cement za StoFlexyl tip CEM II B-LL 42,5 R
Izgled	• beli cement

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Otpornost na pritisak (28 dana)	DIN EN 197-1	≥ 42,5 N/mm²	
Početak stvrdnjavanja	DIN EN 197-1	≥ 60 min	
Mera istezanja	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C
Odnos mešanja	StoFlexyl / StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 tež. delova
Priprema materijala	StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R dodajte prema gore navedenom odnosu mešanja. Mešalicom homogeno izmešajte masu. Vodom podesite konzistenciju za primenu.

Potrošnja

Vrsta primene	Potrošnja oko	
Zaptivni sloj	3,90	kg/m²
Lepljenje	2,00	kg/m²
sredstvo za prianjanje i zaštitu od vlage	0,50	kg/m²
Armiranje	1,30	kg/m²

Tehnički list
StoFlexyl Cement

	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu. (Svi podaci bez cementa, vrednost se udvostručuje kada se doda cement.)
Nanošenje	pogledajte tehnički list StoFlexyl
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Vreme sušenja zavisi od temperature, vetra i relativne vlažnosti. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, na površini fasade koja se obrađuje ili tek izvodi uvek se moraju preduzeti odgovarajuće zaštitne mere (npr. zaštita od kiše/zaštita od sunca). Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća najranije posle 24 sata.
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Dalja uputstva o primeni naći ćete u uputstvima za primenu datog sistema.
Isporuka	
Nijansa boje	Bela
Pakovanje	vreća
Skladištenje	
Uslovi skladištenja	Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza.
Vek skladištenja	Kada se čuva na suvom mestu u neotvorenoj originalnoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je do 6 meseci od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje se može odrediti na osnovu koda odštampane oznake šarže: Sxx = kalendarska nedelja, Axx = poslednja cifra godine proizvodnje (npr. S45 A26 = 45. kalendarska nedelja 2026. godine). Nakon isteka roka trajanja, više se ne može garantovati puna efikasnost redukcije hromata.

Tehnički list
StoFlexyl Cement

Stručno mišljenje / odobrenja

test certificate No. 220011446-15-2	StoFlexyl pomešan sa StoFlexyl Cement Prüfung der Wassereindringtiefe in Anlehnung an EN 12390-8

Obeležavanje

Grupa proizvoda Cement

Sastav

beli cement

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Izaziva iritaciju kože.Dovodi do teškog oštećenja oka.Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Čuvati van domašaja dece. Izbegavati udisanje prašine. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.Hitno potražiti medicinski savet/ posmatranje.AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene infomacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k

Tehnički list

StoFlexyl Cement

Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127