


Tehnički list

StoJet PUK

Masa za izolaciju pukotina i lepak, elastični



Karakteristike

Primena

- za lepljenje pakera za injektovanje lepka
- za popunjavanje pukotina

Karakteristike

- dobro prianjanje na podlozi
- veoma dobra stabilnost na vertikalnim površinama
- elastičan
- lako se uklanja nakon završetka injektiranja

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Čvrstoća prianjanja	EN 1542	> 1,5 MPa	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Izbrusite i očistite betonsku podlogu u području pukotine. Očistite pukotinu industrijskim usisivačem ili izduvavanjem bezuljnim komprimovanim vazduhom.

Stanje vlage ivice i stranica pukotine za "suvu" izolaciju prema ZTV-ING, deo 3, tabela A 3.5.1

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura obrade: +5 °C
najviša temperatura obrade: +30 °C

Vreme obrade

Na +10 °C: oko 20 minuta
Na +23 °C: oko 15 minuta
Na +30 °C: oko 8 minuta

Odnos mešanja

komponenta A : komponenta B = 100,0 : 16,7 tež. delova

Priprema materijala

Komponenta A i komponenta B se isporučuju u prilagođenom odnosu mešanja i mešaju se prema sledećim podacima. Promešajte komponentu A, zatim dodajte

Tehnički list

StoJet PUK

svu komponentu B.

Dobro izmešajte sporom mešalicom (maksimalno 300 o/min) dok se ne dobije homogena masa bez pruga. Obavezno promešajte sa strane i sa dna da bi se učvršćivač ravnomerno rasporedio. Vreme mešanja min. 3 minuta. Nakon mešanja, sipajte u čistu posudu i ponovo promešajte. Ne koristite direktno iz isporučenog kontejnera!

Temperatura pojedinih komponenti pri mešanju mora biti najmanje +15 °C.

Petrošnja	Vrsta primene	Petrošnja oko	
	dužina pukotine	0,7 - 1,3	kg/m
Petrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti petrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti petrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Nanošenje

Lepljenje pakera za lepak.

Podmažite čelične eksere i zakucajte ih u pukotinu. Razmak čeličnih eksera: debljina komponenti.

Nanesite na lepljivu površinu ili osnovnu ploču pakera sa StoJet PUK. Pritisnite paker za lepak na površinu komponente sa navojnim otvorom u centru eksera.

Izolujte pukotinu sa StoJet PUK nakon što lepak očvrstne.

Uklonite čelične eksere. Odvrnite mlaznicu za injektiranje.

Pogodno za sledeće pakere za lepak: StoJet K 300, StoJet K 400.

Obratite pažnju na tehnički list pakera za lepak.

Zaptivanje pukotine.

Nanesite ravnomeran sloj debljine oko 3 mm i širine približno 5 do 6 cm u sredini pukotine. Nemojte puniti vrhove pukotina na dužini od oko 3 cm da biste obezbedili odzračivanje i kontrolu punjenja tokom injektiranja. U slučaju vertikalnih pukotina, izolujte i donje vrhove pukotina.

Vreme čekanja do početka injektiranja: na +8 °C: oko 16 sati; na +15 °C: 8 sati; na +23 °C: 5 sati.

Da biste uklonili pakere za lepak i izolaciju, StoJet PUK zagrejte na približno +70 °C industrijskim fenom i uklonite metalnom špahtlom.

Tehnički list

StoJet PUK

Čišćenje alata Očistiti sredstvom StoDivers EV 100 odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

Isporuka

Pakovanje kutija

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
14164/002	14164/002	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.

Vek skladištenja U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda Masa za popunjavanje pukotina

Sigurnost Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži. Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini. Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127