


Tehnički list

StoLevell Deco

Organske mase za izravnanje koje se mogu tonirati



Karakteristike

Primena

- spolja
- kao masa za izravnanje i renoviranje
- na mineralnim i organskim podlogama
- kao punjenje za izravnavanje do debljine sloja od 2 mm po radnom koraku
- ne koristiti na vlažnim ili prljavim površinama

Karakteristike

- mogućnost brze dorade
- visoka stabilnost
- može se brusiti

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	EN ISO 7783		V2 srednji
Upijanje vode (klasa)	EN 1062-3		W3 nizak
Požarne karakteristike (klasa)	DIN 13501-1	A2-s1, d0	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Podloga mora da bude čvrsta, ravna, suva, nosiva i očišćena od masti i prašine. Vlažne ili nepotpuno vezane podloge mogu da oštete naknadne premaze, npr. stvaranjem mehurića, pukotina.

Pripreme

Proverite prikladnost i nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze. Po potrebi očistite podlogu.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Priprema materijala

Materijal je nakon mešanja spreman za obradu.

Tehnički list

StoLevell Deco

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko
	po mm debljine sloja	1,30 - 1,80 kg/m²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nadogradnja slojeva	masa za izravnavanje Temeljni premaz: U zavisnosti od vrste i stanja podloge. Međupremaz: sloj za izravnavanje sa StoLevell Deco Završni premaz: organske boje, zidne obloge ili malteri	
Nanošenje	ručno, mašinska Proizvod mašinski ili ručno nanosite gletericom od nerđajućeg čelika. Proizvod se može obrađivati svim uobičajenim uređajima sa pužnim kućištem.	
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Vreme sušenja zavisi od temperature, vetra i relativne vlažnosti. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, na površini fasade koja se obrađuje ili tek izvodi uvek se moraju preduzeti odgovarajuće zaštitne mere (npr. zaštita od kiše). Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća najranije posle 24 sata.	
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.	
Isporuka		
Nijansa boje	Bela, u ograničenoj meri može se tonirati prema StoColor sistemu	
Skladištenje		
Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.	
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja	

Tehnički list

StoLevell Deco

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Masa za izravnanje

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
mineralna punila
silikatna punila
voda
alifati
aditiv za zgušnjavanje
Sredstva za sprečavanje penušanja
sredstvo za vlaženje
konzervansi za skladištenje na bazi BIT/ZPT
konzervansi za skladištenje na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona[EG br.247-500-7]i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona[EG br.220-239-6](3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

EUH211

Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu.

Tehnički list

StoLevell Deco

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127