


Tehnički list

StoLevell In GPB

Masa za izravnanje na bazi gipsa za punjenje i zaglađivanje



Karakteristike

- Primena**
- Unutra
 - optimizovano za: gips-kartonske ploče, druge građevinske ploče
 - za ispunjavanje nivoa kvaliteta Q1-Q4 prilikom nanošenja materijala za izravnanje
 - na mineralnim i organskim podlogama

- Karakteristike**
- veoma fino
 - veoma glatka obrada na površini
 - masa za izravnanje tipa 3B prema DIN 13963
 - dobra brusivost
 - dugo vreme obrade
 - organski oplemenjeno

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Požarne karakteristike (klasa)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Rasuta težina		0,9 g/cm ³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Buđave površine:
Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-

Tehnički list

StoLevell In GPB

peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C		
Vreme obrade	Na +20 °C: oko 90 minuta		
Priprema materijala	Proizvod dobro promešajte u čistoj posudi sa čistom vodom. Konkretno, ostaci izmešanih masa za izravnjanje mogu znatno skratiti vreme obrade.		
Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	fuge	0,3	kg/m ²
	površine	1,0	kg/m ²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nadogradnja slojeva	U skladu sa BFS tehničkim listom br. 12. Nakon provere i procene od strane obrađivača, po potrebi nanosite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT. Dorada se zatim može izvesti sa bilo kojim Sto proizvodima za zatvorene prostore.		
Nanošenje	ručno		
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Sušenje zavisi od klimatskih uslova prostorije (npr. temperatura i relativna vlažnost vazduha).		
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.		
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Trajno elastičnu zaptivnu traku (npr. Sto-Glasfaser-Fugenband, Sto-Gewebefugenband, Sto-Papierfugenband) umetnite u područje spoja između ploča za suhu gradnju (npr. gips-ploče i ploče od gipsanih vlakana). U montažnoj gradnji mogu važiti posebni zahtevi i različiti propisi. Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi: - klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).		

Tehnički list

StoLevell In GPB

Isporučka

Nijansa boje prirodno bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet u originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda Masa za izravnanje

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
neorgansko vezivo
polimerni prah
mineralna punila
aditiv za zgušnjavanje
disperzant
retarder

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127