


Tehnički list

StoLevell In Repair

Organska masa za popunjavanje i tačkasto nanošenje



Karakteristike

Primena

- Unutra
- kao masa za popunjavanje i za tačkasto nanošenje na drvo, gips, beton i male površine metala sa osnovnim premazom

Karakteristike

- dobra brusivost
- mogućnost brze dorade
- sprečava rđu
- brzo se suši
- veoma izdašna
- ispunjava
- bez pukotina do debljine mokrog sloja od 1000 µm

Izgled

- mat u skladu sa EN 13300

Specifičnosti/napomene

- tuba sadrži 0,375 kg

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
------------	--------------------------------	--------------------	----------

Gustina		1,9 g/cm³	
---------	--	-----------	--

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Podloga mora da bude nosiva, suva, očišćena od prašine i masti.

Pripreme

Ne uklanjajte nosive premaze.
Na porozne i upijajuće podloge prethodno nanosite temeljni premaz.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Tehnički list

StoLevell In Repair

Priprema materijala	Spremno za primenu
Nadogradnja slojeva	Temeljni premaz: Mesta koja ste obrađivali špahtlom, odnosno površine koje su cele obrađene špahtlom je potrebno pre nanošenja daljih premaza obraditi temeljnim premazom proizvodom StoPrim Plex. izravnanje pre lakiranja U zatvorenom se nanosi osnovni premaz proizvodom Sto-Vorlack AF u zavisnost od sposobnosti upijanja podloge. Nanošeljke proizvoda u jednom do više slojeva. Može se obrađivati: Pomoću svih lakova i disperzivnih boja za enterijere Sto.
Nanošenje	sa špahtlom Proizvod se nanosi širokom špahtlom ili japanskom špahtlom, to se može raditi u tankim slojevima, jedan preko drugog, nekoliko puta dnevno. U slučaju tačkastog postupka, nanesite temeljni premaz pre lakiranja.
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: može se brusiti nakon oko 1 do 2 sata (u zavisnosti od debljine sloja) Vrednosti mogu značajno odstupati pri većoj vlažnosti vazduha, odnosno nižim temperaturama. Može se obrađivati nakon oko 2 sata.
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Stvrdnuti materijal možete baciti u kućni otpad. Odlaganje u kanalizaciju nije dozvoljeno. Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi: - klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

Isporuka

Nijansa boje prirodno bela

Tehnički list

StoLevell In Repair

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti čvrsto zatvoreno i zaštićeno od mraza. Otvoreno pakovanje dobro zatvorite. Čuvajte van domašaja dece. Proizvode ne izlažite opterećenju.
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet u originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Masa za izravnanje
-----------------	--------------------

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
titanijum-oksidi
mineralna punila
voda
disperzant
aditiv za zgušnjavanje
sredstvo za vlaženje
Sredstva za sprečavanje penušanja
Inhibitori korozije
konzervansi za skladištenje na bazi BIT
konzervansi za skladištenje na bazi Bronopola (INN)
konzervansi za skladištenje na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost	Obratiti pažnju na Bezbednosni list! Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.
-----------	---

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoLevell In Repair

Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127