


Tehnički list

StoLook Struktur F

Ispitana na štetne sastojke, strukturišuća, ispunjavajuća, fina disperziona boja za unutrašnje zidove



Karakteristike

Primena

- Unutra
- za strukturisane premaze
- posebno pogodno za naknadne efektne premaze (tehnika lazure)

Karakteristike

- može se strukturisati različitim alatima
- ne sadrži rastvarače i elastifikatore
- nizak sadržaj VOC-a
- TÜV SÜD - Ispitivanje na zdravstveno relevantne sastojke i emisije, radovna kontrola proizvoda i procesa, kontrola radnih supstanci (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- bez supstanci koje uzrokuju fogging

Izgled

- zagasito mat boje u skladu sa EN 13300

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 g/cm ³	
Debljina vazdušnog sloja ekvivalentna difuziji	EN ISO 7783	< 0,10 m	V1 visok
Sjaj	EN 1062-1/EN 13300	G4 - zagasito mat boje	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Tehnički list

StoLook Struktur F

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode u zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge.

Slabo upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:

Izolaciju izvršite sa StoPrim Isol-om.

StoPrim Isol je spreman za obradu i ne sme se razređivati.

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:

Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Budave površine:

Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C

Priprema materijala Proizvod je spreman za obradu. Razredite proizvod sa maks. 10 % vode.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	međupremaz (razređen sa maks. 10 % vode)	0,25	kg/m ²
	završni premaz (strukturisanje)	0,70	kg/m ²
	ukupna struktura	0,95	kg/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Nadogradnja slojeva Temeljni premaz:

Tehnički list

StoLook Struktur F

	U zavisnosti od vrste i stanja podloge. Međupremazi i završni premazi: StoLook Struktur F
Nanošenje	nanošenje, primena korišćenjem valjka, mašinska, mogu se strukturisati četkama, kalupima, špahtlom itd.
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 8 sati.
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Napomena u vezi sa sušenjem: Mase za izravnanje na bazi gipsa, koje preporučuju proizvođači gips-kartonskih ploča, mogu biti posebno osetljive na vlagu. Ova osetljivost može dovesti do stvaranja mehurića, bubrenja masa za izravnanje i ljuštenja. Adekvatna ventilacija i temperatura ubrzavaju sušenje. Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi: - klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).
Isporuka	
Nijansa boje	Bela, može se tonirati prema StoColor sistemu Prekid punila: Mehanička opterećenja mogu da oštete punila u materijalu i na taj način dovedu do svetlih tragova. To ne utiče na kvalitet i funkcionalnost proizvoda. Preciznost nijanse boje: Hemijski i fizički procesi vezivanja i različiti uslovi objekta utiču na preciznost nijanse boje, ujednačenost nijanse boje i odsustvo mrlja. Zato ne prihvatamo nikakvu odgovornost u sledećim slučajevima: a. podloga sa neujednačenom apsorpcijom b. različiti nivoi vlage podloge na površini c. mestimično veoma različita alkalnost i/ili različiti sastojci u podlozi
Može se tonirati	Moguće toniranje sa maks. 1 % StoTint Aqua.
Pakovanje	kanta

Tehnički list

StoLook Struktur F

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Stručno mišljenje / odobrenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-10/231211-3	StoLook Struktur F (Niske emisije, ispitano na štetne sastojke i nadzor proizvodnje) Procena ponašanja emisije
--	---

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Strukturni premaz
-----------------	-------------------

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
titanijum-oksidi
silikatna punila
mineralna punila
organsko punilo
voda
aditiv za zgušnjavanje
disperzant
Sredstva za sprečavanje penušanja
sredstvo za vlaženje
konzervansi za skladištenje na bazi BIT/ZPT
konzervansi za skladištenje na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost	Obratiti pažnju na Bezbednosni list! Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.
-----------	---

EUH210	Bezbednosni list dostupan na zahtev.
--------	--------------------------------------

EUH208	Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-
--------	--

Tehnički list

StoLook Struktur F

metil-4-izotiazolin-3-ona [EG br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EG br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

EUH211

Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127