


Tehnički list

StoPrep In

Vodena podloga za malter za unutrašnje prostore, ispitana na štetne sastojke



Karakteristike

Primena

- Unutra
- na mineralnim i organskim podlogama za naknadne organske i mineralne završne premaze

Karakteristike

- poboljšava prijanjanje
- reguliše sposobnost upijanja
- otvoren za difuziju
- ne sadrži rastvarače i elastifikatore
- nizak sadržaj VOC-a
- TÜV SÜD - Ispitivanje na zdravstveno relevantne sastojke i emisije, radovna kontrola proizvoda i procesa, kontrola radnih supstanci (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- bez supstanci koje uzrokuju fogging

Izgled

- mat u skladu sa EN 13300

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Veličina zrna		500 µm	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje. Vlažne ili nepotpuno vezane podloge mogu da oštete naknadne premaze, npr. stvaranjem mehurića, pukotina. Ne koristite proizvod na vlažnim ili prljavim površinama.

Pripreme

Stare podloge:
Uklonite labave delove premaza, nestabilne stare premaze i premaze. Očistite podlogu mehanički ili odgovarajućim odstranjivačem boje.

Tehnički list

StoPrep In

Malteri grupe maltera PG II i III:

Čvrste, normalno upijajuće podloge: premazati direktno.

Grube, porozne, upijajuće i jako upijajuće podloge: Naneti osnovni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Gips- i gotovi malteri iz grupe maltera PG IV (osim IV d) i V:
nanesite osnovni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Gipsane građevinske ploče:

Upijajuće podloge: Naneti osnovni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Gips-kartonske ploče:

Površinu gips-kartonske ploče i izbrušeno izravnanje premažite osnovnim premazom sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Kada je vidljivo žućenje, onda dodatno treba naneti osnovni premaz sa StoPrep Isol prema BFS tehničkom listu 12. StoPrep Isol ima efekat blokiranja. Površine od gipsanih ploča koje su duže vreme bile izložene svetlosti, kao i naknadni završni premaz, mogu da promene boju. Preporuka: Testirajte premaz na nekoliko površina ploče, uključujući i ispunjene površine.

Armiranje cele površine, npr. sa StoTap Pro 100 S ili StoTap Pro 100 P, obezbeđuje premaz za premošćavanje pukotina prema VOB-u, deo C, DIN 18363, stav 3.2.1.2.

Beton:

Uklonite nečistoće od ulja za oplata, masti i voska. Popunite i zagladite nedostatke i šupljine sa StoLevell In Z. Nanesite osnovni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Gas-beton:

Nanesite osnovni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT. Zatim izgладite površinu gletericom.

Zid sa nepokrivenom ciglom:

Nanesite osnovni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Drvene ploče, lesonit, iverica i ploče od iverice:

Pripremite navoštane ploče.

Nanesite osnovni premaz sa StoPrim Plex, StoPrim GT ili StoAqua Allgrund.

Nosivi premazi:

Mat premazi niske apsorpcije: Obradite površinu direktno.

Sjajne i lakirane površine: Površine učinite hrapavim i nanesite međupremaz od StoPrim Color ili StoPrim Sil Color. Visoko upijajući postojeći disperzioni premazi: naneti osnovni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Stare krečne i mineralne boje i premazi:

Uklonite mehanički i obrišite površine. Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Tehnički list

StoPrep In

Premazi boje koji sadrže lepak:
Temeljno isperite i pripremite ili premažite prema podlozi.

Nelepljive tapete:
Potpuno uklonite. U potpunosti isperite pastu i ostatke otpada. Popunite šupljine sa StoLevell In Fill, zagladite i ponovo obradite.

Budave površine:
Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Površine sa mrljama od nikotina, vode, čađi ili masti:
Dodajte u vodu deterdžent za domaćinstvo koji rastvara masnoću i koristite ga za pranje površina. Ostavite da se osuši. Zatim iščetkajte površinu. Jednom ili dvaput premazati površinu sa StoPrep Isol. StoPrep Isol ima izolacioni efekat.

Akrilne zaptivne mase imaju visoku elastičnost. Kada je premazana akrilna zaptivna masa, može doći do pucanja i promene boje premaza. Sprovedite testove prijanjanja za izabranu akrilnu zaptivnu masu.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C		
Priprema materijala	Proizvod je spreman za obradu. Razredite proizvod sa najviše 10 % vode, u zavisnosti od podloge. Proizvod dobro promešajte pre primene.		
Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po premazu	0,2 - 0,3	kg/m ²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nadogradnja slojeva	Temeljni premaz: U zavisnosti od vrste i stanja podloge. Međupremaz: StoPrep In (ujednačite nijansu boje sa završnim premazom). Završni premaz:		

Tehnički list

StoPrep In

	Organski i mineralni završni premazi ili dekorativni premazi.
Nanošenje	nanošenje, primena korišćenjem valjka
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Proizvod se fizički suši isparavanjem vode. Visoka vlažnost vazduha i/ili niska temperatura odlažu vreme sušenja. Dalja nadogradnja sistema nakon dovoljnog sušenja. Uvek proverite da li se podloga konkretnog objekta dovoljno osušila. Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi: - klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).
Isporuka	
Nijansa boje	Bela, u ograničenoj meri može se tonirati prema StoColor sistemu
Može se tonirati	Moguće toniranje sa maks. 1 % StoTint Aqua.
Pakovanje	kanta
Skladištenje	
Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Tehnički list

StoPrep In

Stručno mišljenje / odobrenja

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/250901-2

StoPrep In (Niske emisije, ispitano na štetne sastojke i nadzor proizvodnje)
Procena ponašanja emisije

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Podloga za malter

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
titanijum-oksidi
mineralna punila
silikatna punila
voda
aditiv za zgušnjavanje
disperzant
sredstvo za vlaženje
regulatori pH-vrednosti
konzervansi za skladištenje na bazi BIT/ZPT

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

EUH211

Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu.

Tehnički list

StoPrep In

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127