


Tehnički list

StoPrep Miral AimS®

Ekološki optimizovan disperzioni silikatni pripremni premaz za završne maltere



Karakteristike

Primena

- spolja
- na podlogama sa mineralnim i organskim malterom
- za završne premaze sa Lotus-Effect®-Technology
- za završne maltere od silikonske smole, silikatne ili mineralne završne maltere
- za organske završne maltere prema EN 15824
- za veliki broj mineralnih završnih maltera prema EN 998-1

Karakteristike

- podloga za malter na osnovu disperzionog silikatnog maltera
- polimerna disperzija izrađena od najmanje 30 % obnovljivih sirovina
- veoma propusno za vodenu paru
- dobro reguliše sposobnost upijanja
- podstiče prijanjanje na završni premaz zbog grube površine punjene kvarcnim peskom
- smanjuje eflorescenciju minerala iz osnovnog premaza
- olakšava primenu
- poboljšava rezultat završnog premaza
- ne sadrži rastvarače i elastifikatore prema VdL-RL01

Izgled

- pigmentisano, punjeno

Specifičnosti/napomene

- bez završnog premaza, samo ograničena otpornost na vremenske uslove
- štiti osetljive površine, npr. staklo, mermer, lakirane površine i površine koje treba lakirati

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		1,70 - 1,80 g/cm ³	
Debljina vazdušnog sloja ekvivalentna difuziji	EN ISO 7783	< 0,14 m	V1 visok
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-3	0,12 kg/(m ² h ^{0,5})	W2 srednji
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	EN ISO 7783	60	

Tehnički list

StoPrep Miral AimS®

Požarne karakteristike (klasa)	DIN 13501-1	A2-s1, d0
Veličina zrna	500 μm	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.		

Podloga

Preduslovi	Opšte napomene o podlozi: - čvrsta, suva, čista, nosiva - Očišćeno od masti i prašine - Ne sadrži sinterovane slojeve, eflorescencije i sredstva za razdvajanje
-------------------	---

Pripreme	1. Proverite nosivost postojećeg premaza. 2. Ne uklanjajte nosive premaze. 3. Ako je potrebno, očistite podlogu, npr. uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom.
-----------------	---

Napomena:
- Pokrijte staklo, klinker, keramiku, prirodni kamen, lakove i metale.
- Prskanje materijala odmah isperite vodom.

Obrada

Temperatura obrade	Temperatura podloge i vazduha: Minimalna temperatura: +5 °C Maksimalna temperatura: +30 °C
---------------------------	--

Priprema materijala	Proizvod dobro promešajte. Napomena: - Proizvod je spreman za obradu. - Razredite proizvod sa maksimalno 15 % vode, u zavisnosti od podloge.
----------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po premazu	0,30 - 0,40	kg/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Nadogradnja slojeva	Temeljni premaz: - U zavisnosti od vrste i stanja podloge, nanosite učvršćujući temeljni premaz koji reguliše sposobnost upijanja. proizvodi: StoPrim Sol GT, Stoplex W, StoPrim Micro Međupremaz: - Uskladite nijansu boje međupremaza sa nijansom boje završnog premaza.
----------------------------	---

Tehnički list

StoPrep Miral AimS®

proizvod: StoPrep Miral AimS®

Završni premaz:
završni malter sa Lotus-Effect®-Technology
malteri od silikonske smole, disperzivni silikatni malteri prema EN 15824
završni malteri prema EN 15824
završni malteri prema EN 998-1

Nanošenje

nanošenje, četkanje, primena korišćenjem valjka

Samo ograničena mogućnost airless raspršivanja.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Sušenje i očvršćavanje:
- Vreme sušenja zavisi od temperature, kretanja vazduha i relativne vlažnosti.
- Proizvod se potpuno suši nakon približno 14 dana.

Sledeći faktori odlažu sušenje i očvršćavanje pre moguće dorade:

- visoka vlažnost vazduha
- niske temperature
- nepovoljni vremenski uslovi
- mala razmena vazduha

1. Preduzmite odgovarajuće zaštitne mere.
2. Pričvrstite zaštitu od vremenskih uslova na površinu fasade koju treba obraditi ili formirati.

Dorada je moguća najranije posle 24 sati pod sledećim uslovima:

- temperatura podloge i vazduha: +20 °C
- Relativna vlažnost vazduha: 65 %

Napomena:
konačna silicifikacija: nakon oko 4–5 dana

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Isporuka**Nijansa boje**

Bela, u ograničenoj meri može se tonirati prema StoColor sistemu

Nijansa boje:

- Hemijski i fizički procesi vezivanja i različiti vremenski uslovi i uslovi objekta utiču na preciznost nijanse boje i ujednačenost nijanse boje.

Može se tonirati

Moguće toniranje sa maks. 1 % StoTint Aqua.

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno

Tehnički list

StoPrep Miral AimS[®]

od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.

Objašnjenje broja šarže:

Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Stručno mišljenje / odobrenja

natureplus[®] - Certificate
0300-0701-046-2

StoTherm Wood
Životna sredina - Zdravlje - Funkcija

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Temeljni premaz

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
neorgansko vezivo
titanijum-oksidi
mineralna punila
silikatna punila
voda
Vodoodbojni dodatak
aditiv za zgušnjavanje
stabilizatori
Sredstva za sprečavanje penušanja
disperzant
sredstvo za vlaženje

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona[EG br.247-500-7]i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona[EG br.220-239-6](3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Tehnički list

StoPrep Miral AimS[®]

EUH211

Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127