


Tehnički list

StoPrep Vapor

Dvokomponentna parna brana, pogodna za nanošenje četkom i valjkom



Karakteristike

Primena

- Unutra
- za sve vrste mokrih i vlažnih prostorija (bazeni i kupaonice, tuš kabine, industrijske vlažne prostorije, saune itd.)

Karakteristike

- tečna parna brana
- tiksotropno podešeno
- može se nanositi bez gubitaka
- dobro prijanjanje premaza

Izgled

- grubo teksturisana površina

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Debljina vazdušnog sloja ekvivalentna difuziji	EN ISO 7783	46 m	Kod 3 premaza
Gustina (mešavina 23 °C)	EN ISO 2811	1,02 - 1,08 g/cm ³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje. Vlažne, odn. nepotpuno vezane podloge mogu da oštete naknadne premaze, npr. stvaranjem mehurića i pukotina. Zbog toga ovaj materijal nemojte da nanosite na vlažne ili prljave površine.

Pripreme

Stare podloge:
Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Malter iz grupe maltera PG II + III:
Čvrste, normalno upijajuće podloge premazati bez prethodne obrade. Nanesite temeljni premaz na grubo porozne, brusne, visoko upijajuće maltere StoPrim Plex.

Tehnički list

StoPrep Vapor

Gips- i gotovi malteri iz grupe maltera PG IV (nije za grupu maltera IV d) + V:
Temeljni premaz sa StoPrim Plex.

Gipsane ploče:
Kod upijajućih ploča nanosite temeljni premaz sa StoPrim Plex.

Gips-kartonske ploče:
Površina gips-kartonskih ploča, uključujući brušeno popunjavanje sa StoPrim Plex, mora biti pripremljena za kasnije premaze.

Ako dođe do probijanja žutla, mora se naneti i dodatni zaštitni premaz StoPrep Isol (pogledajte BFS tehnički list 12). Prema podacima iz industrije za proizvodnju gips-kartonskih ploča, površine gips-kartonskih ploča koje su bile izložene svetlosti duže vreme mogu promeniti boju i naknadno promeniti boju završnih maltera i lakova. Da bi se mogla proceniti eventualna opasnost, preporučuje se nanošenje test premaza na nekoliko mesta na ploči, uključujući ispunjene površine. Premaz za premošćivanje pukotina prema VOB-u, deo C, DIN 18363, stav 3.2.1.2, može se postići armiranjem cele površine, npr. sa StoTap Pro 100 S ili StoTap Pro 100 P.

Beton:
Uklonite nečistoće od ulja za oplata, masti i voska. Praznine i nedostatke otklonite sa StoLevell In Z. Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex.

Gas-beton:
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex i gletericom.

Zid sa nepokrivenom ciglom:
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex-om.

Ploče od drveta, lesonita, iverice i šperploče:
Navoštane ploče pripremite na odgovarajući način. Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili Sto-Aquagrund.

Noseći premazi:
slabo upijajuće mat premaze obradite direktno. Sjajne i lakirane površine učinite hrapavim i nanosite međupremaz sa StoPrim Color-om. Kod visoko upijajućih, starih dispezivnih premaza, premazati sa StoPrim Plex.

Stari krečni i mineralni premazi i slojevi:
Ako je moguće, mehanički uklonite i očistite površine od prašine. Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex.

Premazi soboslikarskom bojom:
Temeljno isperite i nastavite sa tretiranjem u skladu sa podlogom.

Nelepljive tapete:
Potpuno uklonite. U potpunosti isperite pastu i ostatke otpada. Praznine zatvorite sa StoLevell In Fill nastavite sa tretmanom na odgovarajući način.

Tehnički list

StoPrep Vapor

Površine zaražene buđima:

Naslage buđi uklonite mokrim čišćenjem (npr. četkanjem ili struganjem). Naknadna obrada sa StoPrim Fungal. Temeljni premaz u zavisnosti od vrste i kvaliteta podloge.

Površine sa mrljama od nikotina, vode, čađi ili masti:

Operite površine vodom uz dodatak sredstva za čišćenje u domaćinstvu koje rastvara masnoću, ostavite da se dobro osuši i očetkajte. Izolacioni temeljni premaz nanosite sa StoPrim Isol, u zavisnosti od stanja temeljni premaz treba naneti dva puta.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura primene i podloge: +8 °C

Vreme obrade oko 20 minuta

Odnos mešanja Komponenta A: komponenta B = 6,9 : 3,1 tež. delova

Priprema materijala Komponenta A i komponenta B se isporučuju u prilagođenom odnosu mešanja i mešaju se prema sledećim podacima. Promešajte komponentu A, zatim dodajte svu komponentu B. Dobro izmešajte sporom mešalicom (maksimalno 300 o/min) dok se ne dobije homogena masa bez pruga. Obavezno promešajte sa strane i sa dna da bi se učvršćivač ravnomerno rasporedio. Vreme mešanja oko 5 minuta. Ne koristite direktno iz isporučenog kontejnera! Nakon mešanja, sipajte u čistu posudu i ponovo pažljivo promešajte.
Temperatura pojedinih komponenti pri mešanju mora biti najmanje +12 °C.

Petrošnja	Vrsta primene	Petrošnja oko	
	Kod 2 premaza	0,60	kg/m ²
	Kod 3 premaza	0,90	kg/m ²
Petrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti petrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti petrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Nadogradnja slojeva Temeljni premaz (ako je potrebno):

Tehnički list

StoPrep Vapor

U zavisnosti od vrste i stanja podloge.
StoSilent Prep Quarz

Međupremaz:
StoPrep Vapor u 2 ili 3 premaza

Međupremaz 2:
StoSilent Prep Quarz

U zavisnosti od željenog izgleda, možda će biti potrebno da nanesete ravnaјуći premaz da bi se napravila ravna podloga.

Nanošenje

nanošenje, primena korišćenjem valjka

Nakon promešavanja međupremaz možete naneti valjkom ili četkom. Obratite pažnju na otvoreno vreme!

Na horizontalnim površinama preporučljivo je koristiti gletericu od penaste gume; materijal se tada ravnomerno raspoređuje naknadnim prelazima valjkom.

Pored temperature okoline, temperatura podloge je od ključnog značaja za obradu reaktivne plastike. Pri niskim temperaturama, hemijske reakcije se uglavnom usporavaju!

Ovo takođe produžava vreme primene, mogućnosti dorade i gaženja. Istovremeno se kao rezultat povećanja viskoznosti može povećati potrošnja.

Pri visokim temperaturama se hemijske reakcije ubrzavaju, tako da se gore navedena vremena skraćuju u odgovarajućoj meri.

Da bi se reaktivna plastika potpuno osušila, srednja temperatura podloge ne sme pasti ispod najniže temperature primene i temperature objekta.

Za dalju nadogradnju slojeva nanosi se StoPrep Contact ili StoSilent Prep Quarz kao premaz za prijanjanje. Potrošnja materijala oko 0,6 kg/m² (vidi Tehnički list).

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

očvršćava posle približno 7 dana.

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 6–24 sati.

Čišćenje alata

Očistiti sredstvom StoDivers EV 100 odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Ovaj proizvod se dostavlja samo komercijalnim korisnicima. Akustične vrednosti navedene u tehničkim listovima za Sto akustične proizvode garantuju se samo za pravilno izvođenje.

Tehnički list

StoPrep Vapor

Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi:
- klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

Isporuka			
Pakovanje	kanta i kutija		
	Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
	00896-002	00896-002	?
	00895-002	00895-002	?
	00895/002	00895/002	?
Skladištenje			
Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu, zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.		
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru uz poštovanje uslova skladištenja garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Posle otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće mogu da skrate vek trajanja, npr. zbog zaprljanog alata.		
Obeležavanje			
Grupa proizvoda	Parna brana		
Sastav	građevinske boje u skladu sa VdL smernicom, Komp. A.; epoksidna smola, reaktivni razređivač, aditiv za zgušnjavanje, Sredstva za sprečavanje penušanja, aditiv za površine, Komp. B.; poliamin		
Sigurnost	Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži. Obratiti pažnju na Bezbednosni list! Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen. Izaziva iritaciju kože.Može da izazove alergijske reakcije na koži.Dovodi do jake iritacije oka.Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Izbegavati udisanje pare. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ posmatranje.Ako dođe do		

Tehnički list

StoPrep Vapor

Komponenta B

iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

Štetno ako se proguta. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog gutanje. Ne udisati paru. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381-63-27 27 02