
Tehnički list

StoPrim In Basic

Dubinski osnovni premaz bez konzervansa





Karakteristike

Primena

- Unutra
- na mineralnim i organskim podlogama i premazima
- za ojačanje dotrajalih ali stabilnih starih premaza i maltera sa manjim sadržajem peska
- za smanjenje sposobnosti upijanja gips-kartonskih ploča i brušenih masa za izravnanje

Karakteristike

- bez konzervansa
- slabog mirisa
- Spreman za obradu
- reguliše sposobnost upijanja
- učvršćuje površinski sloj
- bez konzervansa prema VdL pravilniku 01 ili ekvivalentno RAL DE-UZ102

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,0 g/cm³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Tehnički list
StoPrim In Basic

Priprema materijala	Pre primene dobro protresite u originalnom kontejneru. Materijal je spreman za primenu. Po potrebi razrediti sa do 10 % vode.		
Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		0,10	ml/m²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nanošenje	nanošenje, primena korišćenjem valjka, airless raspršivanje Materijal npr. nanositi četkom za bojenje plafona i raditi u ili sa Airless uređajem za raspršivanje, npr. inoSPRAY uređajem. Preduzeti odgovarajuće mere za zaštitu od raspršenog materijala. Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.		
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Proizvod se fizički suši isparavanjem vode. Visoka vlažnost vazduha i niske temperature produžavaju vreme sušenja. Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.		
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.		
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Preduzmite odgovarajuće mere za zaštitu od raspršenog materijala. Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi: - klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).		
Isporuka			
Nijansa boje	bezbojan		
Skladištenje			
Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.		
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže:		

Tehnički list
StoPrim In Basic

	Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Temeljni premaz
Sastav	građevinske boje u skladu sa VdL smernicom polimerna disperzija voda regulatori pH-vrednosti sredstvo za vlaženje
Sigurnost	Obratiti pažnju na Bezbednosni list! Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.
EUH210	Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene infomacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127