


Tehnički list

StoPrim LP

Izolacioni temeljni premaz koji sadrži rastvarač



Karakteristike

Primena

- spolja
- izolujući efekat blokiranja pri radu na mrljama od: nikotina, čađi, vode i obojenih sastojaka drveta, npr. lignina
- izolujući efekat blokiranja pri radu preko mrlja od: kafe, crnog vina, rđe i raznih bojica, npr. hemijska olovka, obična olovka, marker itd.
- posebno pogodan za naknadne premaze fasadnim malterom

Karakteristike

- izolacioni pripremni premaz za mrlje koje se mogu rastvoriti u vodi
- može se razblažiti rastvaračem, pigmentiran (LP)
- udeo aromata < 0,5 %
- reguliše sposobnost upijanja
- slabog mirisa

Izgled

- sa belim pigmentom

Specifičnosti/napomene

- bez završnog premaza, samo ograničena otpornost na vremenske uslove

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,40 g/cm ³	
Debljina vazdušnog sloja ekvivalentna difuziji	EN ISO 7783	0,23 m	V2 srednji
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,3 kg/(m ² h ^{0,5})	W2 srednji
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	EN ISO 7783	420	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Opšte napomene o podlozi:
- čvrsta, suva, čista, nosiva -

Tehnički list

StoPrim LP

Očišćeno od masti i prašine -
Ne sadrži sinterovane slojeve, eflorescencije i sredstva za razdvajanje

Pripreme 1. Pre primene proveriti i oceniti podlogu. Proverite nosivost postojećih premaza.
2. Ne uklanjajte nosive premaze.

Obrada

Temperatura obrade Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: +5 °C
Maksimalna temperatura: +30 °C

Priprema materijala - Proizvod dobro promešajte.
Napomena:
Proizvod je spreman za obradu.
U zavisnosti od podloge, prilagodite konzistenciju proizvoda za primenu uz pomoć StoFluid AF.
Razblaživanjem se smanjuju izolaciona svojstva StoPrim LP.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po premazu	0,13 - 0,15	l/m ²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva U zavisnosti od opterećenja, potreban je dvostruki pripremni premaz.

Preporuka:
Napravite probnu površinu da bi se proverio izolujući efekat blokiranja i prijanjanje. Posebno kod mrlja nepoznatog porekla.

Nanošenje nanošenje, primena korišćenjem valjka

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade Dorada je moguća najranije posle 24 sati pod sledećim uslovima:
- temperatura podloge i vazduha: +20 °C
- Relativna vlažnost vazduha: 65 %

Čišćenje alata Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.

Isporka

Nijansa boje Bela

Tehnički list

StoPrim LP

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Temeljni premaz
------------------------	-----------------

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
alkidna smola
titanijum-oksid
mineralna punila
alifati
glikoleter
alkoholi
suve materije
sredstvo protiv ljuštenja
Reološki aditiv
sredstvo za vlaženje
aditiv za zgušnjavanje

Sigurnost	Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži. Obratiti pažnju na Bezbednosni list! Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.
------------------	---

Zapaljiva tečnost i para. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

EUH208	Sadrži Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-
---------------	---

Tehnički list

StoPrim LP

propanediamine and 1,3-propanediamine. Može izazvati alergijsku reakciju.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127