


Tehnički list

StoPrim LQ

Izolacioni, punjeni temeljni premaz koji sadrži rastvarač



Karakteristike

- Primena**
- spolja
 - izolacija mrlja od nikotina, čađi i vode i promena boje sastojaka drveta (lignin)
 - posebno pogodan za naknadne premaze fasadnim malterom

- Karakteristike**
- izolacioni pripremni premaz za mrlje koje se mogu rastvoriti u vodi
 - može se razblažiti rastvaračem, pigmentiran, punjen (LK)
 - udeo aromata < 1 %
 - reguliše sposobnost upijanja
 - slabog mirisa

- Izgled**
- sa belim pigmentom
 - punjeno

- Specifičnosti/napomene**
- bez završnog premaza, samo ograničena otpornost na vremenske uslove

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,53 g/cm ³	
Debljina vazdušnog sloja ekvivalentna difuziji	EN ISO 7783	0,15 m	V2 srednji
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	W3 nizak
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	EN ISO 7783	250	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme Proverite nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze.

Tehnički list

StoPrim LQ

Obrada					
Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C				
Priprema materijala	Spreman za obradu; u zavisnosti od podloge, prilagodite konzistenciju za primenu uz pomoć StoFluid AF. Proizvod dobro promešajte pre primene. Razblaživanjem se smanjuju izolaciona svojstva.				
Potrošnja	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vrsta primene</th> <th>Potrošnja oko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>po premazu</td> <td>0,20 - 0,30 kg/m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.</p>	Vrsta primene	Potrošnja oko	po premazu	0,20 - 0,30 kg/m ²
Vrsta primene	Potrošnja oko				
po premazu	0,20 - 0,30 kg/m ²				
Nadogradnja slojeva	U zavisnosti od vrste supstance koja se izoluje, potreban je dvostruki pripremni premaz.				
Nanošenje	nanošenje, četkanje, primena korišćenjem valjka				
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 48 sati.				
Čišćenje alata	Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.				
Isporka					
Nijansa boje	Bela				
Može se tonirati	ne može se tonirati				
Moguće specijalno podešavanje	Dodatno podešavanje nije moguće.				
Pakovanje	kanta				

Tehnički list

StoPrim LQ

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.

Objašnjenje broja šarže:

Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Temeljni premaz

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
alkidna smola
titanijum-oksidi
mineralna punila
silikatna punila
alifati
alkoholi
Reološki aditiv
suve materije
aditiv za zgušnjavanje
sredstvo protiv ljuštenja
sredstvo za vlaženje

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Zapaljiva tečnost i para. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara ako se osećate loše. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

Tehnički list

StoPrim LQ

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127