


# Tehnički list

## StoPrim Micro

Koncentrat za dubinski temeljni premaz, sa malo rastvarača, na bazi silikonske mikroemulzije



### Karakteristike

- Primena**
- spolja
  - za mineralne podloge
  - kao hidroizolacioni temeljni premaz

- Karakteristike**
- učvršćuje mineralne podloge
  - visoko hidrofobni koncentrat siloksana
  - visoka moć prodiranja vodene emulzije
  - reguliše sposobnost upijanja
  - poboljšava prijanjanje

- Izgled**
- transparentan

- Specifičnosti/napomene**
- nije pogodan za podloge koje sadrže gips
  - Koncentrat! za upotrebu razblažite temeljni premaz vodom u odnosu 1 : 10
  - štiti osetljive površine (staklo, mermer, lakirane površine i površine koje treba lakirati itd.)

### Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm <sup>3</sup>	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

### Podloga

- Preduslovi**
- Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

- Pripreme**
- Proverite nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze. Pokrijte staklo, klinker, keramiku, prirodni kamen, lakove i metale. Prskanje odmah isperite vodom.

## Tehnički list

# StoPrim Micro

### Obrada

**Temperatura obrade** Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C  
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

**Vreme obrade** Na +20 °C i 65 % relativne vlažnosti vazduha, oko 12 sati.

**Odnos mešanja** StoPrim Micro/voda = 1 : 10 kao temeljni premaz, 1 : 4 kao hidrofobna impregnacija

**Priprema materijala** Pre primene dobro protresite u originalnom kontejneru.  
Razblažite vodom u odgovarajućem odnosu mešanja.

### Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

po premazu kao temeljni premaz

0,01 - 0,05 l/m<sup>2</sup>

po premazu kao hidrofobna impregnacija

0,02 - 0,10 l/m<sup>2</sup>

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

### Nadogradnja slojeva

Ponovljeno nanošenje mokro-na-mokro preporučuje se na visoko upijajućim podlogama kako bi se postigla optimalna dubina prodiranja.

Da bi se izbegli problemi prijanjanja sa sledećim slojem boje, sledeći korak rada treba da se izvede u roku od 7 dana.

### Nanošenje

nanošenje, primena korišćenjem valjka

Nanesite četkom i razradite ili obradite raspršivanjem (obratite pažnju na maglu od prskanja/raspršivanja) korišćenjem Inomata.

Sadrži reaktivne silane koji reaguju hemijski nakon primene i razvijaju hidrofobna svojstva. Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

### Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Proizvod se fizički suši isparavanjem vode.

Ako je vlažnost vazduha velika i/ili je temperatura niska, sušenje će se usporiti.

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.

### Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

### Napomene, preporuke,

Prilikom primene zaštitite kožu i ruke.

## Tehnički list

# StoPrim Micro

**posebne napomene, ostalo** Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu ili odeću prilikom prskanja ili raspršivanja.

### Isporuka

**Nijansa boje** farblos

### Skladištenje

**Uslovi skladištenja** Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu, zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

**Vek skladištenja** Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru uz poštovanje uslova skladištenja garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz broj šarže.  
Objašnjenje broja šarže:  
cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja  
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine  
Posle otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće mogu da skrate vek trajanja, npr. zbog zaprljanog alata.

### Obeležavanje

**Grupa proizvoda** Temeljni premaz

### Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.  
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!  
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da dovede do oštećenja organa. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Ne udisati sprej. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. U slučaju požara: Koristiti raspršenu vodu, penu otpornu na alkohol, suhu hemikaliju ili ugljen-dioksid za gašenje. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

## Tehnički list

---

### **StoPrim Micro**

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127