


Tehnički list

StoPrim Micro

Koncentrat za dubinski temeljni premaz, sa malo rastvarača, na bazi silikonske mikroemulzije



Karakteristike

Primena

- spolja
- za mineralne podloge

Karakteristike

- reguliše sposobnost upijanja
- poboljšava prijanjanje
- visoko hidrofbni koncentrat siloksana
- velika sposobnost prodiranja
- hidrofbna impregnacija

Izgled

- transparentan

Specifičnosti/napomene

- nije pogodan za podloge koje sadrže gips
- Koncentrat! za upotrebu razblažite temeljni premaz vodom u odnosu 1 : 10
- štiti osetljive površine (staklo, mermer, lakirane površine i površine koje treba lakirati itd.)

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze. Pokrijte staklo, klinker, keramiku, prirodni kamen, lakove i metale. Prskanje odmah isperite vodom.

Tehnički list

StoPrim Micro

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Vreme obrade Na +20 °C i 65 % relativne vlažnosti vazduha, oko 12 sati.

Odnos mešanja 1 : 10 voda

Priprema materijala Pre primene dobro protresite u originalnom kontejneru.
Razblažite vodom u odgovarajućem odnosu mešanja.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po premazu kao temeljni premaz	0,01 - 0,05	l/m ²
	po premazu kao hidrofbna impregnacija	0,02 - 0,10	l/m ²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva Ponovljeno nanošenje mokro-na-mokro preporučuje se na visoko upijajućim podlogama kako bi se postigla optimalna dubina prodiranja.

Da bi se izbegli problemi prijanjanja sa sledećim slojem boje, sledeći korak rada treba da se izvede u roku od 7 dana.

Nanošenje nanošenje, primena korišćenjem valjka

Nanesite četkom i razradite ili obradite raspršivanjem (obratite pažnju na maglu od prskanja/raspršivanja) korišćenjem lnomata.

Sadrži reaktivne silane koji reaguju hemijski nakon primene i razvijaju hidrofbna svojstva. Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade Proizvod se fizički suši isparavanjem vode.

Ako je vlažnost vazduha velika i/ili je temperatura niska, sušenje će se usporiti.

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.

Čišćenje alata Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Tehnički list

StoPrim Micro

**Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo**

Prilikom primene zaštitite kožu i ruke.
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu ili odeću prilikom prskanja ili raspršivanja.

Isporuka

Nijansa boje farblos

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.
Objašnjenje broja šarže:
Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine
Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Temeljni premaz

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Zapaljiva tečnost i para. Dovodi do teškog oštećenja oka. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

EUH208

Sadrži trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane. Može izazvati alergijsku reakciju.

Tehnički list

StoPrim Micro

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127